

Plåttakfärg V



*Mycket god vidhäftning
God väderbeständighet
God täckförmåga*

Produkten är utgången - ersätts av Metall
Plåttak.

Ge huset ett lyft med ett nymålat tak. Beckers Plåttakfärg V är en halvblank täckfärg som används på de flesta typer av plåttak och plåtdetaljer som är rostskyddsmålade, förzinkade eller fabrikslackerade. Färgen fäster mycket bra på fasta och rena underlag samt ger extra tålighet mot väder och vind.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
5 - 6 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +7°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2-4 timmar. Övermålningsbar efter ca 12 timmar.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

STÅL: Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj väl. Slipa, stålborsta eller skrapa bort förekomst av rost helt och borsta ytan ren. När ytan är torr och ren, grunda med Beckers Metallprimer V.

FÖRZINKAD PLÅT SOM INTE ÄR PASSIVISERAD MOT VITROST OCH ALUMINIUM: Tvätta med Beckers Utomhustvätt och skölj noggrant. Förekomst av rost avlägsnas helt. För bäst resultat gör en lätt slipning av ytan med röd Scotch-Brite. När ytan är torr och ren, grunda med Beckers Metallprimer V.

PASSIVISERAD FÖRZINKAD PLÅT MOT VITROST: Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Beckers Avfettning och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Beckers Utomhustvätt. Skölj och slipa sedan ytan med röd ScotchBrite och skölj igen. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer V. Passivering mot vitrost på annat sätt, t.ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att målas först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.

FABRIKSBEHANDLAD ELLER TIDIGARE MÅLAD PLÅT: All Plastisol på tak och horisontella ytor, som t.ex. fönsterbleck, måste avlägsnas helt till plåtens yta med vattenblåstring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Beckers Färgborttagning. Detta gäller även fabrikslackerad plåt med PVF2 och Organosol. Fabrikslackerad plåt med polyester samt platsmålade ytor med akrylat eller styrenakrylat tvättas ned med Beckers Utomhustvätt tills ytan inte kriter. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Plåtrena ytor grundas med Metallprimer V. JÄRN kräver kraftigare rostskydd för att uppnå bra hållbarhet. **SKÖLJANVISNING:** Vid sköljning, använd högtryckstvätt. Bäst resultat fås med varmvatten (minst +70°C).

Måla

Ytan ska vara torr och ren innan du målar. Använd pensel och rulle av helsyntetiskt material eller högtrycksspruta (utan luft). Obs! Färgen ska inte spädas vid sprutmålning. Måla två gånger så att slutresultatet blir ett torrt färgskikt på minst 80 μm. Se särskilt över skarpa hörn och kanter.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Tänk på att kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla därför inte vid fuktig väderlek (>80% RH). Måla inte heller på solheta ytor då färgens torktid blir för snabb. Måla inte utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 2 timmar från målningens avslutande. För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillåmpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.