

Trägrund



*Skyddar träet från fukt
Skyddar mot missfärgning
God genomträngning och ger ett hållbart resultat*

Beckers Trägrund är en lösningsmedelburen grundfärg för trä utomhus. Trägrund rekommenderas som grundfärg till Beckers Fönsterfärg.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +7°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 10 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010). Produktens VOC < 300 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor med Utomhustvätt. Behandla mögel och algpåväxt med Beckers Alg & Mögelmedel. Skrapa, borsta bort löst sittande färg och grånat, poröst trä. Tjocka och spruckna färgskikt avlägsnas helt. Vassa hörn och kanter rundas av. Mattslipa blanka och hårda färgytor. Borsta rent alla ytor från smuts och damm.

Impregnerat trä skall åldras minst ett år före målning. Mätta omålade skarvar och ändträ med Impregneringsolja.

Måla

För behandling av fabriksgrundat trä: rådgör med en Beckers återförsäljare om en ny grundning kan behövas.

Stryk omålat trä och tidigare målade ytor i dåligt skick flödigt 1 gång med Trågrund. Grundmåla ändträ och skarvar extra omsorgsfullt. Missfärgning från kvistar kan minskas med en extra grundning direkt på kvistarna.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Rör vid behov om färgen före användning.

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Stryk inte ut färgen för tunt utan påför rätt mängd färg enligt rekommenderad åtgång.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningens avslutande.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer

och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 081021