

Plåtfasadfärg



*Mycket god väderbeständighet
God vidhäftning
God täckförmåga*

Produkten är utgången - ersätts av Metall Plåtfasad.

Är plåtfasaden i behov av renovering? Måla om den! Beckers Plåtfasadfärg är en halvblank täckfärg avsedd för målning av fabrikslackerad plåt, olackerad rostskyddad plåt, aluminium och förzinkad plåt. Färgen fäster bra på de flesta underlag och ger en ett mycket bra skydd mot väder och vind.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +7°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2-4 timmar. Övermålningsbar efter 6-12 timmar.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort all löst sittande färg. Rost skall stålborstas, slipas eller sandblästras bort. Tvätta alltid alla ytor och slipa obehandlad plåt samt mattslipa kvarsittande, hårda färgytor.

FÖRZINKAD PLÅT PASSIVISERAD MOT VITROST:

Anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt går att måla. Avfetta med Beckers Avfettning och skölj noggrant. Tvätta därefter plåten med Beckers Utomhustvätt och skölj. Slipa sedan ytan med röd ScotchBrite och skölj. När ytan är torr och ren, grunda med Metallprimer V. Passivisering mot vitrost på annat sätt, t.ex. med krom, försämrar vidhäftningen och går att måla på först efter 5 års exponering utomhus. Mindre ytor kan målas om man följer rekommenderad rengöring för anoljad eller fabriksgrundad förzinkad plåt.

FABRIKSBEHANDLAD OCH TIDIGARE PÅ PLATS

MÅLAD PLÅT: Fasad med fabrikslackerad plåt av PVF2 eller Organosol måste avlägsnas helt till plåtrens yta med vattenblästring/högtryck 700 bar alternativt i kombination med Beckers Färgborttagning. För fasader med Plastisol, polyester samt platsmålade ytor med akrylat eller styrenakrylat tvättas med Beckers Utomhustvätt tills den inte kritar. Polyester kräver en lätt slipning vid rengöring. Rost avlägsnas helt, lös färg skrapas bort, blanka ytor mattas ned. Grundmåla de ytor som varit rostangripna med Metallprimer V.

SKÖLJANVISNING: Vid sköljning, använd högtryckstvätt. Bäst resultat fås med varmvatten (minst +70°C).

Måla

Underlaget skall vara torrt vid målning. Använd pensel och rulle av helsyntetiskt material. Applicera Plåtfasadfärg flödigt 1-2 gånger till minst 60 mym torr film. Vid högtryckssprutning rekommenderas munstycke 18/50 och tryck 175-200 bar.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Rör vid behov om färgen före användning. Tänk på att kallt och fuktigt väder förlänger torktiden. Måla därför inte vid fuktig väderlek (>80% RH). Måla inte heller på solheta ytor då färgens torktid blir för snabb. Måla inte utomhus vid risk för regn och dagg inom ca 2 timmar från målningens avslutande. Vi rekommenderar en provmålning på mindre yta för kontroll av vidhäftning m.m. innan hela ytan målas. På aluminium uppnås full vidhäftning efter ca 1 vecka. För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 160921