

Kiilto Keraprimer



Förbättrar vidhäftningen av Kiilto tätskikt på våtrumsunderlag, t.ex. avjämningsmassa, betong och byggskivor.
Vattenlöslig



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Primer för Kiilto tätskikt
- Gul färg
- Vattenbaserad

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Primer som förbättrar vidhäftningen. Används före applicering av Kiilto tätskikt.

BRUKSANVISNING

Avlägsna cementhud, befintlig ytbeläggning, slipdamm, lösa partiklar och fett från underlagets yta. Gör vid behov en mekanisk slipning. Applicera Kiilto Keraprimers i ett tunt skikt t.ex. med pensel eller roller. Arbetas in ordentligt i underlaget. Primerskiktet ska vara torrt innan tätskiktet appliceras. Läs Kiiltos arbetsinstruktioner för tätskiktsmontering innan arbetet påbörjas.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

TORKTID	1–2 tim beroende på rådande förhållanden
APPLICERINGSTEMPERATUR	+10–25 °C
FROSTBESTÄNDIGHET	Fryser
ÅTGÅNG	1 l utspädd med vatten i förhållandet 1:1 täcker ungefär 16 m ² 1 l utspädd täcker ungefär 8 m ²
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	Avjämningsmassa eller betong: Utspädd med vatten 1:1 Gipsskiva: utspädd Andra sugande skivor: Utspädd med vatten 1:1 Icke-sugande skivor: utspädd Grov betong eller murad konstruktion: avjämna med cementbaserad Kiilto avjämningsmassa.
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 1
FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR	1 l, 3 l, 10 l
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 1 år.