


PRODUCT DATA SHEET

CascoLin Plus

GOLVLIM FÖR LINOLEUM.



PRODUKTBESKRIVNING

Golvlim för alla typer av linoleum, linoleum med akustikbaksida, korkment eller liknande, samt nålfilt och textila golvmaterial.

ANVÄNDNING

- Linoleum
- Linoleum med akustikbaksida
- Korkment och liknande
- Nålfilt
- Textil
- Lämplig för golvvärme
- Lämplig för kontorsstolar

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Stark vidhäftning
- Bra våtsug och klibb
- Lämplig för limning vid hög belastning som truck
- Innehåller inte APEO

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av acryl/EVA dispersion			
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod	Antal per pal
	537732	10 liter rund hink	7612895383552	44 st
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
Lagringsförhållanden	Får ej utsättas för under +5°C eller över +30°C.			
Färg	Beige			
Densitet	Ca 1200 kg/m ³			
Torrhalt (volym)	Ca 68 %			
Viskositet	Ca 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, +25 °C			
Konsistens	Tixotropisk			

APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	Material	Sugande underlag	Icke sugande underlag
	Textil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
	Akustik	3 m ² /l	
	Korkment	3 m ² /l	
Underlagets temperatur	+18 °C to +23 °C, gäller både underlag och material.		
Underlagets fukthalt	Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu fuktkvot i spånskiva 8-12 %. För Linoleum 90 % RF i samråd med tillverkaren av linoleummattan, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu .		
Appliceringstid	Sugande underlag ca 0–25 min		

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvavjämning på minst 10 mm.

OBS! för bästa resultat så rekommenderar vi våtlimning på ett sugande underlag.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoLin Plus påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. För vissa typer och tillverkare av Linoleum 90 % RF i betongen, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Alltid i samråd med tillverkaren av linoleummattan. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4d) för optimalt resultat.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Tandad limspade Casco 6121, 6118.

APPLICERING

SUGANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoLin Plus med en tandad spackel (6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt.

Använd vält för bästa resultat.

3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet.

ICKE SUGANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas en avjämning med Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga, i minst ett 5 mm tjockt lager. Monteringens görs därefter medan limmet är vått och för säkraste resultat.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. An-

vändaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se

PRODUCT DATA SHEET
CascoLin Plus
April 2023, Version 02.02
020512030110000020

CascoLinPlus-sv-SECASCOFE-(04-2023)-2-2.pdf

