



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco® WallFiller

Reparationsspackel för gipsskivor, bredspackling samt lagning av mindre hål.



PRODUKTBESKRIVNING

Ett vitt gipsbaserat väggspackel för helspackling samt lagning av mindre hål med fyllnadskapaciteten 1-20 mm/lager. Krymper inte, är mycket lätt att applicera och ger en fin slät yta. Ej för fyllning av större håligheter i träbaserat skivmaterial.

ANVÄNDNING

- Spackling av stora ytor
- Lagning av mindre håligheter
- För vägg och tak
- Endast inomhus och i torra utrymmen

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Dammreducerat
- Mycket fin kornstorlek, ger en mycket fin slät yta
- Lätt att applicera
- Inget krymp
- Snabbtorkande

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus & M1 för låg emission

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Gipsbaserat		
Förpackning	Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
	567822	3kg PE-påse	7612895479255
	492172	10kg papperssäck	7311980118849
Hållbarhet	<ul style="list-style-type: none">▪ 10 kg: 12 månader▪ 3 kg: 24 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Lagras frostfritt, svalt och tørt (i oöppnad förpackning).		
Utseende / Färg	Vitt pulver		
Densitet	Pulver ca. 950 kg/m ³ ; blandad 1,4 kg/m ³		

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	<ul style="list-style-type: none">▪ 3 kg pulver + 1,8 liter kallt vatten▪ 10 kg pulver + 6 liter kallt vatten
Förbrukning	Ca. 1.0 kg/m ² /mm
Skikt tjocklek	Vid bredspackling 1-20 mm för varje lager
Omgivande lufttemperatur	+5°C ... +30°C
Brukstid	Ca. 1 timme

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

Underlaget måste vara torrt, fast och rent. Ta bort allt löst sittande material mekaniskt. Vid spackling av större ytor på absorberande underlag så som betong, gips, lättbetong, etc. ska underlaget primas med Casco VD Universal Primer; se primerns förpackningen för utspädningsinstruktioner. Primer måste vara helt torr innan du börjar spackla.

BLANDNING

- Blanda 10 kilo Casco® WallFiller med ca 6 liter kallt, rent vatten
- Blanda 3 kilo Casco® WallFiller med ca 1,8 liter kallt, rent vatten

Blanda med maskinvisp tills du erhåller en klumpfri, slät massa.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

- Små lagringar: liten stålspackel
- Större ytor: bred stålspackel

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® WallFiller
April 2023, Version 04.02
02184010200000022

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med vatten innan produkten torkat. Torkad produkt tas bort mekaniskt.

APPLICERING

Använd en liten stålspackel (sk Japan spackel) att applicera med. Släta ut direkt med en större spackel för att få fina kanter.

Vid lagning av djupare/större håligheter, fyll i flera lager och fyll max 100 mm per lager. Underliggande spackel måste vara torrt innan nästa lager appliceras. Ytan kan sandas så snart spacklet har torkat. Det går även att släta ut ytan med fuktig svamp när ytan är "finger torrt" (inte kladdar på fingrarna men fortsatt mjukt under översta lagret).

OBS! Använd inte Casco® WallFiller för att fylla större sprickor/håligheter i träbaserade skivor.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.