

## PRODUCT DATA SHEET

# Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus

UNIVERSELLT GOLV- OCH VÄGGGLIM MED LÄTTFILLER.



### PRODUKTBESKRIVNING

Universellt golv och vägglim med lättfiller. Lämplig för de flesta typer av PVC, en del sorter av linoleum, textila mattor samt till väggmattor med skikt av PVC över 0,6 mm.

### ANVÄNDNING

- PVC
- Vissa sorter av linoleum
- Textil
- Väggmattor med PVC skikt över 0,6 mm
- Lämplig vid golvvärme
- Lämplig vid limning under kontorsstolar

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättfiller, 30-35% lägre vikt
- Mycket lätt att applicera, krävs mindre kraft mot limspridaren
- Inget stänk vid användning av roller
- Golv- och vägglimning med limspridare eller roller
- Går att värmeaktivera
- Bra hugg

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. Miljö-Appen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](#) i din webbläsare.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EC1 Plus för låg emission.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Copolymer av akryldispersion			
<b>Förpackning</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Förpackning</b>	<b>EAN-kod</b>	<b>Antal per pal</b>
	738153	10 liter rund hink	7612895849072	44 st
<b>Hållbarhet</b>	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i öppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.			
<b>Lagringsförhållanden</b>	Får inte utsättas för temperaturer under +5° C eller över +30° C.			
<b>Färg</b>	Vit			
<b>Densitet</b>	Ca. 900 kg/m <sup>3</sup>			
<b>Torrhalt (volym)</b>	Ca. 65 %			

Viskositet	Ca. 22 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 20 rpm, 25 °C
Konsistens	Thixotropisk

## APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 3-6 m <sup>2</sup>		
Utbyte	<b>Material</b>	<b>Absorberande underlag</b>	<b>Ej absorberande underlag</b>
	Homogen PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Cushion vinyl	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Textil	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	3-3,5 m <sup>2</sup> /l
	Linoleum	3-3,5 m <sup>2</sup> /l	3-3,5 m <sup>2</sup> /l
Underlagets temperatur	+18°C ... +27°C		
Underlagets fukthalt	Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se <a href="http://www.rbk.nu">www.rbk.nu</a> . Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva, fuktkvot 8-12%.		
Appliceringstid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monteringstid våtlimning: 0–30 minuter</li> <li>Häftlimning: 30-60 minuter</li> <li>Värmeaktiveringsbar i upp till 90 minuter.</li> </ul>		

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvvajämning på minst 10 mm.

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter.

För installation av linoleum med tjocklek över 2,5 mm eller med akustik baksida rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skall alltid installeras i vått lim.

## FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Innan du installerar beläggningen, se till att underlaget är ren, jämn och dammfri och har tillräcklig styrka, bärighet, dimensionsstabilitet och är permanent torr.

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan limmet påförs. Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se [www.RBK.nu](http://www.RBK.nu). Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18° C - +27° C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 20% - 70% RF.

## APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Verktyg: tandad spackel, Casco limspridare av hårdmetall 6108, 6109, 6118 eller roller.

## APPLICERING

### GOLV

#### PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

- Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6109 eller 6118). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
- Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
- Kontrollera att hela beläggningen har full övervätning med limmet.

#### PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med lågt krymp och god vidhäftning läggs på i ett 3 – 5 mm tjockt lager. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag. Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod. På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka genom att göra fingertest, limmet ska var klabbigt eller

inte lämnar avtryck till huden. OBS! Detta råd kan inte användas till linoleum.

1. Påför limmet med en tandad spackel och välj 2 eller 3 nedan.
2. Montera materialet i det våta limmet och se till att det överväts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca. 10-20 minuter. Lägg ner materialet igen.
3. Påför limmet och vänta ca 20-30 minuter till limmet klibbar (häftlimning). Installera mattan i det klibbiga limmet.
4. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. För bästa resultat använd en golvvält.
5. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.
6. Följ instruktioner från materialtillverkaren vad gäller temperature och RF.

## VÄGG

### ABSORBERANDE UNDERLAG

Absorberande underlag som betong, våtrumsspackel, spånskivor och gipsskivor. Ett starkt absorberande underlag måste förlimmas med en blandning av lika delar Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus och vatten. Låt torka.

1. Sprid ut limmet jämnt på väggen med en roller. Vi rekommenderar att använda en Casco limspridare 6108 av hårdmetall, efter användning av rullen, för att säkerställa att limmet är jämnt fördelat på väggen. Påför inte limmet över större områden än montering kan ske på inom 15–30 minuter, beroende på materialets temperatur och luftfuktighet. Montera materialet genast eller efter att ha väntat 5–10 minuter.
2. Tryck noga med en gnidde för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Använd inte mer värme än vad som absolut behövs när beläggningen monteras, speciellt inte i hörn.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.
4. Montera materialet i enlighet med tillverkarens instruktioner. För porösa underlag ska väggarna alltid lämnas att torka i minst 2 dagar innan utrymmet används.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.casco.se

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.CASCOFE.se](http://www.CASCOFE.se).

### PRODUCT DATA SHEET

Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus  
April 2023, Version 03.02  
02051203000000197