

Kiilto RepairFix



Cementbaserat fixspackel för reparation och putsning av väggar och golv inom- och utomhus. Lämplig även för läggning av keramiska plattor.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- fixspackel med flera användningsområden för väggar, tak och golv
- lämplig för läggning av keramiska plattor
- även för utomhusbruk

ANVÄNDNINGSMÅL

Cementbaserad, lättviktsprodukt för läggning av keramiska plattor och reparation och avjämning av väggar och tak in torra och fuktiga utrymmen. För inom- och utomhusbruk. Kiilto RepairFix är även lämplig för golvavjämning inomhus under en ej fixerad golvbeläggning (t.ex. laminat). Lämpliga underlag är betong, gjutning, cementbaserade avjämningsmassor, tegel och byggsivor. Putsad vägg måste grundas med färg före tapetsering.

BRUKSANVISNING

Ytan som ska repareras eller spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Torra och sugande underlag fuktas före applicering (ej spånsivor). Målade ytor och vinylbeläggningar ruggas upp med sandpapper och slipdammet tas bort. Spackling görs med en stålspackel.

Strö långsamt ner Kiilto RepairFix i ett svalt, rent vatten (+18-20°C) genom att blanda kontinuerligt tills en jämn massa bildats. Låt blandning mogna i 10-15 minuter och rör sedan om en gång till.

Applicera produkten på underlaget som ska plattsättas genom att ordentligt trycka fast och kamma ut en yta som kan plattsättas inom 15 minuter. Pressa fast plattan ordentligt mot underlaget och vrid den omedelbart på plats. Plattan kan justeras inom 15-20 minuter. Vi rekommenderar att slumpvis lyfta en platta under appliceringen för att säkerställa att tillräcklig täckning finns på plattans baksida (glaserad platta 70-75% och klinker 80-90%). För att försäkra dig om tillräcklig täckning under plattan, välj en spackel med rätt tandning efter plattstorlek och plattsättningsyta. Färska fixfläckar tas bort med vatten och fuktig trasa. Plattorna kan fogas 48 timmar efter plattsättning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva

FUKTIGHET I UNDERLAGET	betong < 90 % RF
ÖPPENTID	> 0,5 MPa / 20 min (EN 12004-1)
SKIKTJOCKLEK	max. 30 mm
TORKTID	Härdningstid 1-3 dagar (+18°C). Plattorna kan fogas efter 48 timmar.
APPLICERINGSTEMPERATUR	Optimalt +18-20°C, minst +5°C.
KLASSIFICERINGAR OCH	LW (EN 998-1), C1TS1 (EN 12004-1), CT-C7-F3 (EN 13813)
MAX. KORNSTORLEK	0,3 mm
TRYCKHÅLLFASTHET	CS II (EN 998-1), C7 (>7 MPa) (EN 13813)
ÄTGÅNG	1 mm skikt/m ² fast massa är ca 1,1 kg, vid plattsättning med en normalt tandad stålspackel ca 2,5 kg/m ² .
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	390-430 g vatten / 1000 g pulver
BÖJHÅLLFASTHET	F3 (> 3 MPa), (EN 13813)
YDRAGHÅLLFASTHET	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYP/BINDEMEDEL	Polymer-cement-lättfiller baserat pulver.
BEARBETNINGSTID	Bearbetningstid ca 2-3 timmar efter tillsats av vatten.
GLID	< 0,5 mm (EN 12004-1)
FÄRGER	grå
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	0,7 kg, 2 kg och 7 kg plastkär



kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

FÖRVARING

I öppnad förpackning max. 1 år i torrt utrymme.