

Kiilto OT

Väggspackel 5–20 (40) mm



Cementbaserat, fiberförstärkt spackel med goda fyllnadsegenskaper för avjämning och lagning av väggytor i torr- och våtutrymmen. Skiktjocklek vid ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm. För inom- och utomhusbruk.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- cementbaserat spackel
- torr- och våtutrymmen
- för inom- och utomhusbruk
- torktid 1–3 dygn
- ilagning 5–40 mm, bredspackling 5–20 mm
- åtgång 1,6 kg/m²/mm

ANVÄNDNINGSMÅL

Kiilto OT är ett väggspackel för avjämning av massiva väggar. Den färdiga ytan kan målas eller plattsättas. Om ytan måste vara slätare, t.ex. under tätskikt, kan ytan bredspacklas med ett finare cementbaserat, våtrumsväggspackel från Kiilto eller slätas med en stålspackel.

BRUKSANVISNING

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Torra underlag ska fuktas lätt före spackling. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Strö Kiilto OT-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 10–15 minuter och rör om en gång till. Applicera spacklet med en stålspackel.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nogtänkt läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Betong < 90% RF
ÖPPENTID	2–3 timmar (+18°C)
SKIKTJOCKLEK	Ilagning 5–40 mm, vid bredspackling 5–20 mm
TORKTID	ca 1–3 dygn (+18 °C) (beroende på skiktjocklek och rådande arbetsförhållanden)
ARBETSFÖRHÅLLANDEN	Rekommendation: +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5°C
MAX. KORNSTORLEK	3 mm
ÅTGÅNG	1 mm skikt/m ² torrt pulver väger ca 1,6 kg
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	4,8-5,2 l vatten/20 kg säck
YTDRAGHÅLLFASTHET	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYP/BINDEMEDEL	Polymer-cement-sandbaserat pulver
FÄRGER	Grå
FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR	20 kg säck
FÖRVARING	I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.



förpackningen finns på www.kiilto.com.