

# Kiilto 60

## Snabbgolvbruk

### 10–200 mm



Cementbaserat, snabbhärdande och torkande golvbruk för gjutning, ifyllning och fallbyggnation inomhus.

Ca 11 liter färdig massa/säck.

Lågalkaliskt,



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- för gjutning, ifyllnad, fallbyggnation, värmegolv
- gångbar ca 2 timmar
- beläggningsbar efter 16 timmar
- åtgång 1,9 kg/m<sup>2</sup>/mm
- ca 11 l färdig massa / säck

#### ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Specialcementbaserat, snabbhärdande och -torkande golvbruk för gjutning, ifyllnad och fallbyggnation i skikt på 10–200 mm inomhus. En yta som glättats noggrant kan behandlas med tätskikt. För efterbearbetning av golvytan före beläggning av ytskikt rekommenderar vi Kiilto avjämnmassor. Betongunderlaget måste uppfylla nationella standarder.

1. Fasta konstruktioner/betongunderlag: Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föröreningar och dammsug golvet noggrant. Vid häftningen mellan betonggolvet och Kiilto 60 säkerställs genom att borsta en häftbrygga på golvet innan applicering av golvbruk. Häftbryggan består av en blandning av Kiilto 60 (20 kg), Kiilto Fixbinder (1 liter) och vatten (1,5 liter). Kiilto 60 gnids in den färsk häftbryggan. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

2. Flytande konstruktioner/svaga betongunderlag och olika byggnadsskivor:  
Gjutningen skiljs från undergolvet med t.ex. Geotextil eller byggnadsplast. Gjutningen avskiljs från väggar och genomföringar med separerande kantband/elastisk fogmassa. Tjockleken på gjutningen ska vara minst 50 mm tjock armerad konstruktion (t.ex. #150 Ø 5). Vid golvvärme ska kablar/rör fixeras i betongarmeringen.

#### BRUKSANVISNING

Strö långsamt ner Kiilto 60-pulvret i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda med en maskinvisp tills en slät och jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör om innan applicering. Blandning kan även ske med en betongblandare (blandningstid ca 5 minuter). Applicera Kiilto 60 i ett jämnt skikt med en rätskiva eller en bred stålspackel. Ytan glättas med en stålspackel. Gjutningen måste vara

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Beton < 95% RF
SKIKTJOCKLEK	10–200 mm
KRYMPNING	< 0,9 % ( 23°C, 50% RF)
GÅNGBAR	ca 2 timmar
APPLICERINGSTEMPERATUR	Optimalt +18-20°C, minimum +10°C
KLASSIFICERINGAR OCH	CT-C20-F4 ( EN13813), M1
MAX. KORNSTORLEK	ca 3 mm
BRANDKLASS	A2fl-s1
pH	< 11 (lågalkalisk)
BELÄGGINGSBAR	ca 16 timmar
TRYCKHÅLLFASTHET	C20 (> 20 MPa), EN 13813
ÅTGÄNG	1 mm lager/m <sup>2</sup> torr, fast massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter golvbruk/säck).
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	1,6–1,8 l vatten / 20 kg säck
BÖJHÅLLFASTHET	F4 (> 4 MPa), EN 13813
YTDRAGHÅLLFASTHET	> 1 MPa, EN 13813
TYP/BINDEMEDEL	Harts-cement-kvartssandsbaserat pulver
BEARBETNINGSTID	ca 30 minuter

torr före avjämning med golspackel. Påskynda inte torkningen av golvbruken med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Om golvet inte ska beläggas förrän 2 veckor från gjutningen bör det behandlas med KiiLTO Care efterbehandlingsmedel eller täckas med plast senast dagen efter avjämningen.

Tätskikt/ytbeläggning kan installeras från 16 timmar efter applicering av golvbruket, Keramix tätskikt efter endast 4 timmar vid optimalt torkförhållanden (20 °C, 50 % RF). Golvbruket uppnår snabbt god ytstyrka och binder kemikaliskt den vattenmängd som anges i anvisningarna. Hög fukthalt i underlaget och dåliga torkförhållanden kommer att födröja härdningsprocessen. Med tanke på golvbeläggning och underlagets fukthalt ska RYL-bestämmelserna och ytbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Vid bedömning av underlagets beläggningsbarhet ska hela konstruktionen beaktas.

Vid större ytor ska behovet av rörelsefogar beaktas. Rekommenderas inte för golv som ska målas. Rekommenderas inte för underlag där parkett ska limmas. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska golvbruket appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

OBS! Överskider man rekommenderade mängd vatten kommer torkningsprocessen födröjas och hållfastheten blir sämre. Detta kan orsaka sprickbildning.

#### **YTTERLIGARE INFORMATION**

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsysteem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

#### **MILJÖ OCH SÄKERHET**

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på [www.kiiLTO.com](http://www.kiiLTO.com).

FÖRPACKNINGSSTORLEKAR	Säck på 20 kg
FÖRVARING	Oöppnad förpackning i torrt utrymme 12 månader