



Yttervägg

**GODKÄNNINGAR OCH
KLASSIFICERINGAR**

- Produkten är klassificerad enl. EN 13501-1.
- Sintef TG 2418
- Brandklass: A2-s1, d0.

UTVÄNDIG-X ECO 9MM**PRODUKTBESKRIVNING**

Byggskiva bestående av en impregnerad gipskärna skyddad av kartong på långkanter, fram- och baksida. Kartongen är fast förbunden med skivans kärna samt överlappad och limmad mot varandra på skivans baksida. På den röda sidan är kartongen impregnerad med naturligt konserveringsmedel som gör ytan vattenavvisande. Skivan har raka - ej försänkta - långkanter och raka, skurna kortkanter. Skivan är producerad med biogas LBG.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE


- Vindtätning och stomstabilisering av yttervägg
- Vindtätning och stomstabilisering i yttertak.

BEARBETNING

Hantering, bearbetning och montage enligt Norgips anvisningar i Handbok och på www.norgips.se/montage.

LAGRING

Gipsskivor skall lagras på plant underlag med strö under på max 600 mm mellan dessa. Produkterna skall lagras torrt. Vid utvändig förvaring skall det finnas luft mellan paketet och övertäckningen samt god luftning mellan paketen och marken.



PRESTANDEDEKLARATION
DOP NNAS-K EN 520, V 03

GIPSPLATE TYPE EH2
Kartongklädda, försänkta långkanter
och raka, skurna kortkanter.

ÅTERVINNING
Avfallskod EWC 170802,170904. Se också www.norgips.se

PRODUKTDATA	EGENSKAPER	VÄRDE
MÅL	Beteckning	9 mm
	Tjocklek	9,5 mm
	Bredd	900 / 1200 mm
	Längd	Se produktöversikt
	Vikt	7,2 kg/m ²
TOLERANSER	Tjocklek	±0,5 mm
	Bredd	+0/-4 mm
	Längd	+0/-5 mm
	Vikt	±0,3 kg/m ²
	Längsida, parallellitet	0 mm
	Kortkant, vinkelavvik	2,5 mm/m bredd
STYRKA	Böjningsstyrka på längden	400 N
	Böjningsstyrka på tvären	160 N
	Förskjuvningsstyrka vid infästning	400 N
	Tryckstyrka på tvären av skivans plan	2,0 MPa
VÄRME	Värmeledning, λ-värde	0,21 W/m•K
	Värmemotstånd (R)	0,04 m ³ K/W
	Max påverkan 5-10 min	< 120 °C
	Max påverkan långtids	< 45 °C
FUKT	Ånggenomgångsmotstånd Sd	0,078 m
	Längdutvidgning vid variation i RF på 30-90 %	0,04 %
	Tjocklekutvidgning vid variation i RF på 30-90 %	1,1 %
	Kritisk relativ fuktighet vid rumstemperatur	70 % RF
BRAND	Material	A2-s1,d0
STANDARD	Typ enligt EN 520	EH2