

Kiilto Tasoflex

Självtjämnande golvavjämningsmas sa 3–20 mm



UTGÅENDE PRODUKT. Cementbaserad, självutjämnande universal golvavjämningsmassa. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas. Pumpbar. Lågalkaliskt.



LEED

UPPFYLLER
BASTA
KRITERIER

- universal golvavjämning
- goda självutjämnande egenskaper
- pumpbar
- gångbar ca 5 timmar
- beläggningsbar 1 dygn/10 mm, 3 dygn/20 mm
- åtgång 1,6 kg/m²/mm

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lämplig för avjämning av golvtytor på 3–20 mm före golvläggning. För avjämnningar över 20 mm rekommenderar vi Kiilto FloorHeat DF. Rekommenderas inte för avjämning före mosaikparkett. Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Ta bort cementhud och färgfläckar och dammsug ytan noggrant. Grova ojämnheter och höga betongåsar måste slipas före avjämning. Betonggolv förbehandlas med utspädd 1:4 Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80% vatten) före golvavjämning. För ombyggnadsytor och skivunderlag måste ytan primas med utspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor eller målade ytor, kan även behandlas med Kiilto FixPrimer.

Betongunderlaget måste uppfylla den nationella standarden.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

BRUKSANVISNING

Fyll blandningskärlet med angiven mängd rent vatten (+10-25°C). Strö långsamt ner pulvret under omrörning tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning. Applicera den jämna massan genom att hålla den i breda ränder på golvet. Glätta ytan med en stålspackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med pump. Påskynda inte torkningen av golvavjämnningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Betong < 95 % RF
SKIKTJOCKLEK	3–20 mm
KRYMPNING	< 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RF)
GÅNGBAR	ca 5 timmar (23°C, 50% RF)
APPLICERINGSTEMPERATUR	Optimalt +18–23 °C, minimum +10 °C
KLASSIFICERINGAR OCH CERTIFIKAT	CT-C20-F6 (EN13813), M1
MAX. KORNSTORLEK	ca 0,5 mm
BRANDKLASS	A2fl-s1
pH	< 11 (lågalkalisk)
BELÄGGNINGSBAR	1 dygn / 10 mm; 3 dygn / 20 mm
ÅTGÅNG	1 mm lager/m ² fast massa väger ca 1,6 kg (ca 12 liter massa/säck).
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	ca 4,5 l vatten / 20 kg säck
BÖJHÅLLFASTHET	F6 (> 6 MPa), EN 13813
YTDRAHÅLLFASTHET	(> 1 MPa), EN 13813
TYP/BINDEMEDEL	Synthetharts-specialcement-kvartsbaserat pulver
BEARBETNINGSTID	ca 30 min (23°C, 50% RF)



yta samt sprickbildningar och bomställen. Lämpligt även för avjämning av målade golv i lätt gångtrafikerade utrymmen, men inte t.ex. i garage eller i våta utrymmen. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. i badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

VISKOSITET	Flytvärde 145-155 mm, EN 12706
FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR	Säck på 20 kg
FÖRVARING	Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

OBS! Undvik att använda för mycket vatten då detta försvagar ythållfastheten och kan orsaka sprickbildning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.