

Kiilto Flexsilan Parkettlim



En-komponents parkettlim, som är optimalt för halvelastisk limning av stav-, lamell- och brädparkett. Innehåller inget vatten.



LEED

UPPFYLLER
BASTA
KRITERIER

- speciallim för montering av stavparkett
- innehåller inget vatten, SMP-baserat

ANVÄNDNINGSMÅL


FlexSilan är ett elastiskt en-komponentslim för montering av parkettgolv. Lämplig även för golv med golvvärme. Hårt och elastiskt enligt ISO 17178. Emissionsklass M1 för byggnadsmaterial.

BRUKSANVISNING

Lämpliga underlag är stålslipad betong, skivor och trägolv. Underlaget ska vara torrt, fast, jämnt och fritt från damm samt andra material som kan försämra vidhäftningen. Ta bort cementhud t.ex. genom att slipa och dammsug ordentligt före limningen. Betongunderlaget kan vid behov avjämnas med lämplig Kiilto avjämningsmassa. Ytdraghållfastheten i betongen och avjämningsmassan ska vara minst 2,0 N/mm². Vid limning på skiva rekommenderar vi att man använder minst 9 mm tjocka plywoodskivor eller motsvarande. Följ även parkettillverkarens anvisningar och nationella krav (i Finland SisäRYL 2013). Elastiskt lim minskar belastningen av underlaget på grund av fuktrörelser, men tillåter dimensionsvariationer.

Utför arbetet vid normal rumstemperatur och luftfuktighet. Låt parketten och limmet aklimatiseras till normal rumstemperatur och luftfuktighet. Applicera ett jämnt skikt lim med en tandad limspredare på så stor yta som man hinner montera parkett på under ca 30 minuters tid. Tryck fast parketten ordentligt i underlaget. Kontrollera att parkettens baksida är helt täckt med lim. Parketten ska inte spontlimmas. Lämna en rörelsemarginal på 10–15 mm mot fasta konstruktioner, t.ex. väggen och parketten. Vi rekommenderar slipning och lackning tidigast 24–48 timmar efter montering, beroende på rådande arbetsförhållanden. Färska limfläckar kan tas bort med lösningsmedel anpassad för relevant ytbehandling. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

TANDNING PÅ SPACKELVERKTYG



YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Betong: max. 3,0 vikt-% eller 85 % RF Trä: 8–12 %
ÖPPENTID	ca 30 min (+20 °C, 50 % RF)
APPLICERINGSTEMPERATUR	+18–25 °C
ARBETSFÖRHÅLLANDEN	lakta både nationella krav och parkettillverkarens egna anvisningar om arbetsförhållanden under montering och användning.
KONSISTENS	Enkelt att sprida
FROSTBESTÄNDIGHET	Fryser
ÅTGÅNG	ca 1,7 m ² /l, ca 1,0 kg/m ²
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 1,65 kg/l
TYP/BINDEMEDEL	Silylmodifierad polymer (SMP)
FÖRPACKNINGSGRÖRLEKAR	10 l
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1 °C, 9 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. En öppnad förpackning måste användas inom 2–3 dagar.



metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.