



ARDEX P 52

Allroundprimer

- Mycket låga utsläpp
- Kan spädas med vatten
- Lösningsmedelsfri
- Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö



Användningsområde

ARDEX P 52 är en grön, vattenbaserad syntetisk hartsdispersion för primning och grundning av underlag före spackling. ARDEX P 52 fungerar som porförsäglare, dammbindare och vidhäftare och har efter torkning en vattenavvisande effekt (kan inte användas som spärr mot kvarvarande byggfukt eller markfukt).

ARDEX P 52 kan appliceras på sugande och icke-sugande underlag som betong, slipsats, lättbetong, terrazzo, gipsspackel.

ARDEX P 52 kan endast användas inomhus.

Förbehandling av underlaget

Underlaget måste vara torrt, fast och fritt från damm och separationsmedel. Färgskikt kontrolleras för vidhäftning till underlaget.

Blandning

Häll ARDEX P 52 i en ren behållare och blanda med vatten enligt det angivna blandningsförhållandet.

Bearbetning

Primern appliceras jämnt med en kvast, borste eller rulle, varefter den ska torka till en klar, tunn film innan det efterföljande arbetet kan börja.

Undvik pölar vid applicering eftersom det förlänger torktiden. ARDEX P 52 torkar långsamt när temperaturen är låg och den relativa luftfuktigheten är hög. Temperaturen måste alltid vara över 5°C.

Karaktär

Lösningsmedelsfri, grön syntetisk hartsdispersion med mycket låga emissioner, som efter torkning avsevärt bromsar inträngning av vatten.

Sammansättning: Polystyrolsampolymer, dispersioner, polyvinylacetatsampolymerer, pigment, vatten, tillsatser och konserveringsmedel (isotiazolinon).

Observera

Torktiden är cirka 90 minuter till 3 timmar, beroende på underlagets sugförmåga och förhållandena på byggarbetsplatsen. Högre temperaturer och lägre luftfuktighet förkortar torktiden, medan lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger torktiden.

Vid användning på gamla underlag är det viktigt att spackel och limrester är vattenavvisande, tål framtida belastningar och fäster bra på underlaget.

Vattenlösligt spackel och limrester (exempelvis sulfitrester) måste avlägsnas helt.

Tekniska data

Materialförbrukning:	
Mycket täta, ej sugande underlag:	Ca. 300 g ren utspädd ARDEX P 52 per. m ²
Ej sugande, täta underlag:	Ca. 200 g ren ARDEX P 52 utspädd med 100 g vatten per. m ²
Till Betong och betongdäck:	Ca. 150 g ren ARDEX P 52 utspädd med 150 g vatten per. m ²
På sugande underlag:	Ca. 50 g ren ARDEX P 52 utspädd med 150 g vatten per. m ²
Porösa, sugande underlag:	Ca. 30 g ren ARDEX P 52 utspädd med 150 g vatten.
Lagring:	12 månader i oöppnad förpackning i torra rum. Skydda mot frost och direkt solljus
EMICODE:	EC 1 PLUS = mycket låg emission PLUS
GISCODE:	D1 = lösningsmedelsfri
Förpackning:	Dunk 10 kg
Artikelnummer:	59188
GTIN-nummer:	4024705591881

UNDERLAG	P 52 : Vatten
Släta och täta underlag som t.ex. prefabricerade betongolv eller speciellt komprimerade cementunderlag, härdade kalcium-sulfatunderlag, terrazzo, sandsten, plattbeläggningar, gamla underlag med hårt sittandes spackelmassor- och limrester	1 : ½
Betong och betongdäck	1 : 1
Porösa slipsatser, starkt sugande betongolv samt mellan spackel- och avjämningsmassor	1 : 5
Kalciumsulfatunderlag och spackelmassor, anhydrit, gipsspackelmassor – sugande och slipade	1 : 3
Torra betongolv, som ska spacklas med ARDEX K 80 och efterföljande inte beläggas eller målas, primas 2 gånger med torktid mellan lagren	1 : 3 1 : 1