

Kiilto KeraSafe+ Våtrumsfolie



Vatten- och ångtät tätskiktsfolie för golv och väggar i våtrum. Mycket elastisk och hållbar med hög spricköverbyggande förmåga. Snabb installation, plattsättning kan påbörjas en timme efter montering.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- Mycket slitstark, hög spricköverbyggande förmåga, vatten- och ångtät. Snabb installation
- För våtrum i bostäder och offentliga byggnader
- Vid montering med KeraSafe Speed kan plattsättning på vägg påbörjas efter ca 1 timme. Plattsättning på golv efter 2 timmar.
- Flera olika monteringsalternativ

ANVÄNDNINGSMÅL

Kiilto KeraSafe + Våtrumsfolie används som tätskikt på väggar och golv inomhus innan plattsättning. Lämplig för våtrum i bostäder, offentliga byggnader, skolor och idrottshallar.

BRUKSANVISNING

Kiilto KeraSafe+ är en elastisk, vatten- och ångtät tätskiktsfolie. Vid montering av KeraSafe+ våtrumsfolie måste folien, rummet och underlaget ha normal rumstemperatur. Rådande omständigheter såsom luftfuktighet och temperatur påverkar väsentligt vidhäftning, torktider och eventuella dimensionsvariationer på folien. Läs gällande monteringsanvisning innan arbetet påbörjas.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen som anges på det här produktbladets baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den fräska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Skivunderlag: 8–12 % RF Betongunderlag: < 85 % RF vid användning av M1000 Eco < 90 % RF vid användning av annat folielim
SPRICKTJÄMNINGSFÖRMÅGA	> 1,5 mm (kategori 3)
SKIKTJOCKLEK	ca 0,5 mm
APPLICERINGSTEMPERATUR	+15–25 °C
BRANDKLASS	E (EN 13501-1:2018)
DENSITET/SPECIFIK VIKT	ca 325 g/m ²
TYP/BINDEMEDEL	Elastomerfolie PP-fleece
ÄNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND	W = 2,8 x 10 ⁻¹² kg/(m ² Pa) Z = 2 620 000 s/m Sd = 71 m
FÖRPACKNINGSGRÖNLEKAR	1 x 30 m
FÖRVARING	I oöppnad förpackning, över +1 °C, 2 år.