

# weberbase 385 rotputs fin KC - UTGÅTT



- Finkornigt bruk för släta ytor
- Bruksklass CS III (C)
- Pumpbart

## OM PRODUKTEN

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement med välgraderad dolomit och natursand som ballast 0-1 mm. Pumpbart.

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Avsett för tunnputsning och avjämning av sandblästrade fasader samt för listdragning där slät och jämn yta efterfordras. Kan även användas på invändiga ytor där kalkcementputs har använts.

Används för putsarbeten i nyproduktion och renovering där ett svagt KC-C bruk önskas. Lätt att skura ihop till en enhetlig struktur. Ingår i weber rotsystem.

## UNDERLAG

Mineraliska underlag tex weberbase 384 rotputs KC och andra putsbruk i bruksklass CSII (C).

## BEGRÄNSNINGAR

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Putstjocklek <5 mm

## BRA ATT VETA

Blandat produkt måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas. Arbete får inte ske då risk för temp. under +5° C föreligger utan att vidta vinteråtgärder,

## TEKNISK SPECIFIKATION

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialåtgång         | Ca 10 kg/m <sup>2</sup> /5mm                                                                            |
| Minsta skiktthjocklek  | 2 mm                                                                                                    |
| Maximal skiktthjocklek | 5 mm                                                                                                    |
| Vattenbehov            | Ca 4,5 L/20 kg                                                                                          |
| Utbyte                 | Ca 12 L/20 kg                                                                                           |
| Bindemedel             | Kalk och cement                                                                                         |
| Sammansättning         | KC 60/40/650                                                                                            |
| Ballast                | Krossad dolomit och sand 0-1 mm                                                                         |
| Maskin och utrustning  | Brukspump P25/P50 max 60 m slang ø32 mm<br>Blandare M100 (snabbgående blandare) Planblandare Maskinvisp |
| Lagring                | Torrt och frostfritt.                                                                                   |
| Lagringstid            | 12 månader.                                                                                             |

besök vår hemsida./ Putsning vintertid. Tänk på att denna typ av produkt kan damma och stänka mycket var därför försiktigt och täck in väl för att skydda angränsande ytor.

## FÖRBEREDELSE

Gå igenom aktuellt utförande nogaför att försäkra dig om att produkt valet är lämpligt. Underlagets beskaffenhet ska vara torr, damm och fettfri. Skyddstäckning ska alltid utföras av omkringliggande byggnadsdelar. Försäkra dig om att utrustning finns på plats för att kunna för och eftervattna samtliga ytor i sin helhet. Se till att erforderliga vädertäckningar finns samt ev uppvärmnings möjligheter. Temperaturen ska alltid överstiga +5 grader C under utförandet och härdning.

## FÖRBEHANDLING

Den tidigare grovputsade ytan ska förvattnas. Använd slang med finspridarmunstycke.

## BLANDNING

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4 min eller i långsamgående blandare 7 - 10 min. Håll konstantvattenmängd. Blanda produkten i relativt styv konsistens först för att sedan späda till rätt konsistens när bruksmassan blandats klumpfri.

## ANVÄNDNING

weberbase 385 rotputs fin påförs minst tre dagar efter grovputsen. Slå på med slev eller spruta med lämplig putsspruta t ex Brukspump P 20 alt P 50/P25 och sprut-

pistol med ex. 12 mm munstycke. Bruket utjämnas med skånska och slåtskuras med rivbräda av masonit eller teak, putsen ska alltid vara så torr vid rivning att vatten måste tillföras. . Påförs i max 5 mm skikttjocklek, dock inte mer än nödvändigt för att uppnå önskad ytfinish.

#### EFTERBEHANDLING

Putsskiktet ska hållas fuktigt i 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke för eftervattning. Väderintäckningar ska vara kvar minst en vecka beroende på årstid. Som ytskikt används webers mineraliska ytfärger/ytputser.

#### OBSERVERA

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5°C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Sträva efter en temperatur på ca +10-20°C på bruk, underlag och temperatur under arbete och härdning.

#### ÅTERVINNING

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

#### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

#### ARTIKLAR

| Art.nr.    | Beskrivning                                     | Vikt    | Enhet | Enhet/pall | GTIN          |
|------------|-------------------------------------------------|---------|-------|------------|---------------|
| 5200875374 | weberbase 385 rot-puts fin KC, 20 kg säck       | 20 kg   | BAG   | 48         | 7391479744339 |
| 5200820861 | weberbase 385 rot-puts fin KC, 1000 kg storsäck | 1000 kg | BBG   | 1          | 7391479727141 |
| 5200787727 | weberbase 385 rot-puts fin KC, bulk             | 1000 kg | t     |            | 7391479727134 |