



**Rengöring för såpa- och oljebehandlade trätor inomhus, underhåll av såpabehandlade trägolv eller slutbehandling av lutade trägolv inomhus.**

Gammeldags Träsåpa är återfettande. Den ger extra skydd åt trä enligt gammal tradition och en behaglig träyta.

Gammeldags Träsåpa finns ofärgad eller med vitt pigment.

Den vitpigmenterade såpan passar speciellt bra till rengöring av golv behandlade med Gammeldags Träsåpa vit eller Timberex vitpigmenterade oljor, slutbehandling av golv grundbehandlade med Gammeldags Trälut vit, och underhåll av trätor tidigare behandlade med Gammeldags Träsåpa vit.

**Steg-för-steg instruktion, se andra sidan**



Gammeldags Träsåpa ofärgad är svanenmärkt



[www.welinoco.com](http://www.welinoco.com)

## STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

### Åtgång

Rengöring (tidigare såpad eller oljad yta): 0,5 dl såpa + 10 l ljummet vatten.

Grundbehandling (obehandlad alt. lutbehandlad yta): **1 dl såpa + 6 dl ljummet vatten (7 dl färdigblandad vätska till 7-10m<sup>2</sup>)**

Periodiskt underhåll (tidigare såpad yta): 0,5 l såpa + 5 l ljummet vatten

### Verktyg

Hink, skurborste, trasa/mopp, dammsugare. Vid grundbehandling polermaskin + röd rondell (större ytor), hållare + rött skurblock (mindre ytor samt för borttagning av ev. fläckar).



Hink



Skurborste



Trasa/mopp



Dammsugare



Polermaskin + röd rondell



Skurblockshållare + rött skurblock

### Rengöring av såpa- eller oljebehandlade golv

**1.** Dammsug alt. torkmoppa golvet noga. **2.** Fukttorka med såpalösning 0,5 dl såpa + 10 l ljummet vatten. Använd en väl urvriden mopp eller trasa, golvet ska vara torrt efter ca. 1-2 minuter. **3.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk.

### Grundbehandling

**1.** Tänk på att golv- och rumstemperatur ska vara ca 20°C. Slipa ytan ordentligt före grundbehandling, som avslutande papper rekommenderas korn 100 för barträ. Dammsug ytan fri från allt slipdamm. **2.** Utför ev. lutbehandling (se separat instruktion) beroende på önskat slutresultat. **3.** Skaka såpafaskan (extra noga för vit såpa). Blanda såpalösning i en hink **1 dl såpa + 6 dl ljummet vatten**. Tänk på att antalet appliceringar/åtgång kan öka beroende på hur gammalt eller poröst golvet är. **4.** Lägg ut såpalösningen på golvet med mopp eller trasa. **5.** Låt torka ca 1 timme (beroende på luftfuktighet/temperatur) eller tills ytan känns yttorr. **6.** Upprepa punkt 4-5 ovan 2-3 ggr eller till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. Direkt efter sista appliceringen torka bort ev. överskott med luddfri trasa. **7.** Efter ca 24 tim. torrpola golvet med hållare + rött skurblock (mindre ytor) alt. maskin + röd rondell (större ytor). **8.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk.

### Periodiskt underhåll av såpabehandlade golv

**1.** Dammsug alt. torkmoppa golvet noga. **2.** Rengör ytan med såpalösning 0,5 dl såpa + 10 l ljummet vatten. Lägg ut lösningen med mopp eller trasa, använd skurborste om golvet är mycket smutsigt. Torka bort den smutsiga lösningen med en torr trasa. **3.** Låt golvet vila ca. 30 minuter och behandla det sedan med fetare såpalösning 0,5 l såpa + 5 l ljummet vatten. Torka bort ev. överskott med luddfri trasa, och låt torka. **4.** När golvet är helt torrt kan det tas i bruk. **5.** I offentlig miljö torrpolas golvet periodvis med maskin + röd rondell för bästa resultat.

### Fläckborttagning på såpabehandlade ytor

**1.** Dammsug alt. torkmoppa golvet noga. **2.** Bearbeta fläcken med såpalösning 0,5 dl såpa + 10 l ljummet vatten. **3.** Om fläcken sitter djupt, tag ett rakblad och skrapa försiktigt på fläcken. Sitter den fortfarande kvar använd ett finare sandpapper och putsa bort märket. **4.** Grundbehandla den nu trärena fläcken genom att stryka ut ett lager såpalösning 1 dl Såpa + 6 dl ljummet vatten. Låt torka och upprepa sedan 2-3 ggr eller till dess att ytan inte tar till sig mer såpa. **5.** För bästa resultat torrpola med hållare + rött skurblock (mindre ytor) alt. maskin+ röd rondell (större ytor).



Ofärgad



Vit

De avbildade kulörerna är fotografier och endast vägledande. Det finns alltid risk för att färgavvikelse uppkommer vid tryckning av broschyrmaterial.

### Säkerhet

Säkerhetsinformation för produkten finns på produktetiketten.

Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.



7 330088 105001

Gammeldags Träsåpa



www.welinoco.com

Tillverkaren förbehåller sig rätten till tekniska ändringar i instruktionen utan föregående meddelande.

Distributör Welin & Co  
2025.07.07 Ersätter alla tidigare versioner.