



ARDEX A 828

Gipsbaserat lagningspackel

- Snabbhärdande, beläggningsklar efter 45 minuter
- Som strukturspackel
- Hög fyllningsförmåga
- Brandklassad – högsta klassen, A 1
- Bra miljöval emissionsklassad – högsta klassen



Användningsområde

ARDEX A 828 används för spackling, lagning och putsning av vägg och taktytor före tapetsering, målning och kakel. För fyllning av breda fördjupningar i väggar och tak. För fyllning av sprickor, håligheter, fogar och spalter. För spackling av skarvar mellan väggipsskivor tillsammans med pappremсор. Endast för användning inomhus. ARDEX A 828 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen. Produkten är godkänd bakom plastmatta på vägg i våtutrymme.

Egenskaper

ARDEX A 828 har en mycket hög fyllningsförmåga, sjunker inte och kan lätt påföras i en arbetsomgång även vid tjocka lager på flera centimeter.

Underlaget

Gipsskivor, obehandlade murverk, betong, lätta byggelement samt gips- och cementputs. Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Tapeter, lösa eller dåligt sittande målningskikt och lös puts ska tas bort. Ytor som behandlats med lack-, olje- och plastfärg samt liknande täta underlag ska rengöras från vax, olja och fett. Alla glatta och täta ytor ska primas med lämplig ARDEX primer enligt anvisningar i produktblad. I tveksamma fall rekommenderas provspackling.

Blandning

Blandningsförhållande: 6,5 liter vatten till 12,5 kg eller 2,5 liter till 5 kg ARDEX A 828.

Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter ARDEX A 828 pulvret under kraftig omrörning. Låt spacklet "mogna" i 1 till 3 minuter, blanda därefter åter. Det färdigblandade spacklets konsistens ska ha en smidig pastaliknande konsistens utan klumpar.

Arbetsätt

ARDEX A 828 kan användas inomhus vid temperaturer över 5°C. Spackellagret måste vara helt uttorkat innan efterföljande målnings- och limningsarbeten påbörjas. Någon grundning för att spärra spackellagret behövs nästan aldrig. Men för att förhindra ojämn torkning av målarfärgen kan det vid bättringar vara nödvändigt att grundmåla reparerade ställen eller hela ytan beroende på den använda färgens fyllnads- och täckförmåga.

Observera

Vid spackling i miljö med risk för tillskjutande fukt rekommenderas ARDEX F 5.

Svanenmärkt byggande

HPP

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Tekniska data

Produktbeskrivning:	Baserat på gips. Kan andas samt förhåller sig neutralt och är därför ett lämpligt underlag för målning, bindemedel och lim
Blandningsförhållande:	6,5 liter vatten till 12,5 kg eller 2,5 liter till 5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 2 delar pulver
Densitet:	1,0 kg/liter
Densitet blandad:	1,5 kg/liter
Förbrukning:	1,0 kg/m ² /mm (pulver)
Monteringstid:	Ca 30 minuter (20°C)
Godkänd för pappremсор:	Ja
Tryckhållfasthet:	28 dygn 9 MPa
Böjdraghållfasthet:	28 dygn 4 MPa
Brandklassning:	Klass A 1 (obrännbar) stycke 4104 del 4
EMICODE:	EC-1 PLUS
Emission class for building material:	M 1
Förpackning:	Säck 5 kg och 12,5 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 mån i öppnad förpackning
Artikelnummer:	5 kg 56142 12,5 kg 31421
GTIN-nummer:	5 kg 5703193285050 12,5 kg 5703193285128



0432

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

08

56130

EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX A 828

Setting tapeless jointing compound
EN 13963:4B

Fire class: A1
Flexural strength: > 400 N
Release of dangerous substances: See material safety data sheet