



# ARDEX E 100

## Tillsats till utomhusprodukter

- Förbättrar styrkan och elasticiteten
- Ökar vidhäftningen
- Förbättrar korrosionsskyddet
- Fri från lösningsmedel



### Användningsområde

ARDEX E 100 är en tillsats för bruk baserade på:

- SF Standardcement
- ARDEX B 10 betongfinspackel
- ARDEX B 14 betongreparationsbruk
- ARDEX F 11 fasadspackel
- ARDEX A 46 reparationspackel utomhus
- ARDEX A 38 MIX snabbbetong

Kan även användas som tillsats till bruksslam.

Förbättrar böj- och tryckstyrkan och vidhäftningen. Förbättrar konsistensen på bruket när det bearbetas utan att vattenmängden behöver ökas. Ger hållbara reparationer på betong, puts, undergolv och betongelement, till exempel vid skador på grund av åldring och vid bättringar av håligheter, hörn och kanter. Tillåter tunnare undergolvsslipsatser i fast kontakt, höjer slitstyrkan och elasticiteten och förbättrar vidhäftningen hos bruk och slipsatser även på glatta underlag. Ökar brukets limstyrka vid läggning av plattor och naturstensklinker.

### Egenskaper

ARDEX E 100 är en acryldispersion med speciella tillsatser. Kan förenas med cement. Alkaliebeständigt. Förbättrar korrosionsskyddet. Innehåller inga lösningsmedel. Det kan uppträda nyansskiftningar hos spackelmassor som har ARDEX E 100-inblandning.

### Blandning

Använd alltid rena blandningskärl. ARDEX E 100 förtunnas med vatten enligt tabell nedan och används som blandningsvätska för angivna bruk, bruksslam och betongspackelmassor. Häll först ARDEX E 100 i blandningsvattnet och blanda därefter i pulvret.

Blandningsförhållande: Se tabell nedan eller respektive produktblad.

### Arbetsätt

ARDEX E 100 kan användas vid temperaturer över 5°C. Vid slamning skall man vara noggrann med att eventuell gjuthud avlägsnas och att blandningen borstas in i underlaget. Bruket utläggs vått i vått i slamman.

### Svanenmärkt byggande

#### HPP

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

#### SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

**Blandningsförhållande**

Blandningstabell vid tillsättning av ARDEX E 100

Produkt	Säck	ARDEX E 100	Vatten
ARDEX B 10	25 kg	1,75 kg	7 liter
ARDEX B 12	20 kg	1,4 kg	4,65 liter
ARDEX B 14	20 kg	1,4 kg	4,2 liter
ARDEX F 11	12,5 kg	0,9 kg	3,5 liter
ARDEX A 46	12,5 kg	0,9 kg	2,7 liter

**Slamningstabell**Åtgång ARDEX E 100 för slamma 0,3 kg/m<sup>2</sup>

Produkt	Säck	ARDEX E 100	Vatten
ARDEX A 38 MIX	25 kg	1,75 kg	1,75 liter

**Tekniska data**

Konsistens/färg:	Vit vätska
Förpackning:	Plastburk 1,75 kg
Lagring:	Förvaras torrt och frostfritt i 12 månader i obruten originalförpackning. Skyddas mot och direkt solbestrålning.
Artikelnummer:	31435
GTIN-nummer:	5703193106027