

Scotte R2 Takfärg

Scotte R2 är en helmatt reflexfri takfärg för målning av tak inomhus. Den är speciellt anpassad för ytor med mycket släpljus och risk för underglans och skäck. Scotte R2 är lämplig för målning inomhus på ytor av sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips samt väv etc*. Används i t.ex. kök, hallar, trappuppgångar m.m. Den torkar fort och har mycket god täckförmåga.

*För brandklass B-s1,d0 endast på ytor av klass A1 eller A2-s1,d0."

- Extra matt takfärg fri från underglans
- Utmärkt täckförmåga och passar de flesta underlag inomhus
- Miljömärkt



TEKNISK INFORMATION	
Glans	Helmatt (2)
Bindemedel	Sampolymer
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan +5°C och ca +25°C ytemperatur.
Materialåtgång	Teoretisk sträckförmåga 8m ² . Praktisk sträckförmåga beror på appliceringsmetod, skick och struktur, samt hur absorberande underlaget är.
Torktider	Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 3 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penselvätt
Volymtorrhalt	34
Burkstorlekar	10,0 L, 4,0 L, 4,8 L
VOC	Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Rengör underlaget från smuts, damm och lösa partiklar. Fyll skarvar, hål och andra ojämnheter med lämpligt spackel ur Scotte-seriens spackelsortimentet.

Omålade ytor: Grundmåla med Scotte Grund.

Tidigare målade ytor: Rengör med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Blanka ytor nedmattas med slippapper eller Scotch-Brite.

Limfärgsytor: Tvätta bort limfärgen med vatten. Patentera med Beckers Isolergrund.

Kalkade ytor: Skrapa och borsta ytan väl. Patentera med Beckers Isolergrund.

Ytor där det finns risk för genomslag av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador behandlas först med Beckers Isolergrund eller Isolerfärg Matt enligt separat rekommendation för respektive skada.

Applicering

Färdigmåla 1-2 gånger med Scotte R2.

Skötselråd

Rengöring

Vardaglig skötsel:

Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

Fläckborttagning:

Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring:

Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets stryktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Övrigt

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

Viktigt

Scotte R2 Takfärg ingår i Beckers målningsystem för brandskydd. Se Typgodkännande 0251 på www.beckers.se för mer information.

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

Rör om innan användning.

Vid sprutmålning använd alltid ansiktsmask och heltäckande klädsel.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.