

Mineral Betongskyddsfärg

Måla betongen med en färg som skyddar mot yttre påfrestningar. Beckers Mineral Betongskyddsfärg används för målning av betongytor så som fasader, balkongelement och andra stora betongkonstruktioner inom- och utomhus. Färgen har mycket god hållbarhet, skyddar mot fukt och karbonatisering.

- Fuktbeständig - Skyddar mot koldioxid och fukt
- Tillåter underlaget att andas
- Bra hållbarhet och kulörhållning



TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Lägst +5°C ytemperatur och under 80% relativ luftfuktighet
Materialåtgång	3-6 m ² /l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Övermålningsbar efter ca 12 timmar.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penselvätt
Densitet	Ca 1,4-1,6 kg/l ISO 2811
Diffusionsmotstånd koldioxid (PREN 1062-6)	Sd,CO ₂ >225m vid torrfilmstjocklek på 150 µm
Vattengenomsläpplighet (EN 1062-3)	Sd,h ₂₀ <0,5m (vid ca 150µm skiktstjocklek).
Vidhäftning (ISO 4624)	>0,8 N/mm ²
Volymtorrhalt	ca 45%
Burkstorlekar	10,0 L
VOC	Gränsvärde (A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

NYA YTOR rengörs från smuts, lösa partiklar och salter. Formgjuten betong ska behandlas mekaniskt för att få bort cementskiv och för att få en bra vidhäftning. Använd Primex Mineralgrund för att få bra vidhäftning på nyfabricerade hårda betongytor.

TIDIGARE BEHANDLADE YTOR sand- eller vattenblästras för att ta bort gamla ytskikt

Applicering

Rör om Betongskyddsfärg grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningsbatch för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Måla ytorna minst två gånger med Betongskyddsfärg. Anpassa målningen så att inga överlappande skarvar uppstår.

Viktigt

Betongelement kan målas när byggfukten försvunnit.

Ytan skall vara ren och torr före behandling.

Luftens och ytans temperatur ska vara minst +5°C och relativ luftfuktighet under 80% under målning samt 4 timmar efter avslutad behandling.

Färgen uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 1504-2:2004.

Besök www.beckers.se för mer information

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Hälsa och säkerhetsmärkning

Innehåller: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT), 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (DCOIT), reaktionsblandning av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). **Varning** Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.



Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.