


# PRODUCT DATA SHEET

## EF

DAMMREDUCERAT SNABBHÄRDANDE FIN- OCH BYGGSPACKEL, 1-20 MM.



### PRODUKTBESKRIVNING

Dammreducerat universal-/ kombispackel för lagning, fyllning, reparation, fall- och finspackling i skikt-tjocklekar mellan 1 - 20 mm. Lokalt kan tjockare skikt appliceras. Den har låg krympspänning och blir snabbt beläggningsbar. Avsedd för golv som ska förse med ytbeläggning i bostäder, kontor, sjukhus, skolor mm. Skall beläggas.

### ANVÄNDNING

- Endast inomhus.
- På de flesta cementbaserade underlag
- För snabbtorkande finspackling.
- Utjämning av nivåskillnader.
- Lagningsbruk till hål och skador.
- Spackling under de flesta golvmaterial.
- Utmärkt till fallspackling och vid värmegolv.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Dammreducerad
- Fin graderad massa
- Snabbhärdande oavsett skikttjocklek
- Lättslipad

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- EN 13813: CT-C20-F7
- EC1 Plus & M1 för låg emission

### PRODUKTINFORMATION

|                      |                                                                                                                                                             |             |               |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Kemisk bas           | Cementbaserad                                                                                                                                               |             |               |                |
| Förpackning          | Artikelnummer                                                                                                                                               | Förpackning | EAN-kod       | Antal per pall |
|                      | 501972                                                                                                                                                      | 15 kg säck  | 7311980141755 | 64 st          |
| Hållbarhet           | 6 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt. |             |               |                |
| Lagringsförhållanden | Förvaras i ett svalt, torrt utrymme.                                                                                                                        |             |               |                |

### APPLICERINGSINFORMATION

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Blandningsförhållande | ▪ 15 kg av pulver blandas med 3,6 liter rent kallt vatten |
| Förbrukning           | Ca. 1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm                             |
| Skikttjocklek         | 1-20 mm                                                   |

|                               |                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Underlagets temperatur</b> | Ej under +5°C, bästa resultat vid +15°C – +20°C. Gäller både pulver, luft och underlag.                                   |
| <b>Brukstid</b>               | Ca. 15 minuter                                                                                                            |
| <b>Väntetid/Övermålning</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gångbar efter ca. 1 timme</li> <li>▪ Belägningsbar efter ca. 2 timmar</li> </ul> |

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### UNDERLAGETS KVALITET

EF lämpar sig för inomhusgolv av t.ex.:

- Betong
- Lättbetong
- Cementbaserade spackelmassor
- Gjutasfalt (slipad) IC 10 och IC 15 enligt EN 13813
- Gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo
- Golvspånskivor
- Gipsskivor

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

- Tillräcklig styrka, bärighet, dimensionell stabilitet och permanent torrt.
- Fritt från lager som minskar vidhäftning, som damm, smuts, oljor, fetter, vax eller lösa partiklar.
- Separationslager, sintrade lager och andra liknande föroreningar bör avlägsnas genom slipning, borstning, blästring, fräsning eller grundlig rengöring.
- Gamla, lösa och svaga avjämningslager ska avlägsnas mekaniskt.
- När golvattan installeras får underliggande konstruktionens RF inte överskrida 85 % RF.
- Gamla limrester ska avlägsnas mekaniskt och så grundligt som möjligt.
- Gamla golv, som keramiska plattor, ska rengöras väl och slipas.
- Rum som inte har en källare under sig måste förseglas med avseende på uppåttstigande fukt i enlighet med standarden.
- Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer måste följas.

### FÖRBEREDA UNDERLAG

Vid priming av underlag används lämplig Casco primer. Anpassa primer efter underlag. För vidare information, se primerns produktinformation.

### BLANDNING

- 15 kg av EF / 3,6 liter rent kallt vatten.

### APPLICERING

#### REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

- Använd en ren hink.
- Häll EF i kallt, rent vatten och rör om tills blandningen blir homogen (maskinblandare rekommenderas 600 varv/min, 3 min).
- Häll sedan ut avjämningsmassan och sprid ut den med en tandad spackelspade. Det är enkelt att åstadkomma en jämn yta. Det är vanligtvis inte nödvändigt att ta bort spackelränder eller att jämna ut massan mer än en gång.
- Vid fallbyggnad låt spacklet härda ca 15 minuter innan slutfinish.
- Skydda EF under härdning från höga temperaturer, direkt solljus och snabb uttorkning.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av CASCOFE-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans

ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.CASCOFE.se](http://www.CASCOFE.se).

**Sika Sverige AB**

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)

**PRODUCT DATA SHEET**

EF  
Oktober 2025, Version 02.02  
020815030110000009

EF-sv-SECASCOFE-(10-2025)-2-2.pdf

