

REGLAR FÖR INNERVÄGG

PRODUKTBESKRIVNING

Norgips standard regel med goda ljudegenskaper. Regeln har assymetriska flänsar och kan boxas. Alla profiler levereras med hål i topp och botten av profilen för genomföring av kablar. Används i icke-bärande innerväggskonstruktioner tillsammans med gipsskivor och andra byggskivor.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på www.norgips.se

MILJÖ

100% återvinnbar
Avfallskod 17 04 05 Järn och stål

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg.
Profilerna ska lagras inomhus och torrt.

SPECIFIKATION C DB+ PROFILER

BETECKNING	TJOCKLEK	BREDD MM	FLÄNS MM	VIKT KG/M	TJOCKLEK- TOLERANS	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
C 45 dB+	0,47	45	38/40	0,50	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
C 70 dB+	0,47	70	38/40	0,61	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	
C 95 dB+	0,47	95	38/40	0,7	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	
C 120 dB+	0,47	120	38/40	0,78	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m
C 145 dB+	0,47	145	38/40	0,87	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	
C 160 dB+	0,47	160	38/40	0,93	± 0,04 mm	± 0,5 mm	± 0,5 mm	+/- 5,0 mm för längder över 5 m

EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand – reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - flytspänning, Re	250	N/mm ²
Styrka - brottgräns, Rm	330	N/mm ²
Styrka - brottförlängning A80	19%	
Innehåll – farlig innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbehandling - Zink Fe	140	gr/m ²
Ytbehandling - Zink Fe	10	µm/sida
Korrosivitetsklass	C1	
Mögelbeständighet	Icke organiskt material	
CE-märkning	Harmoniserad produktstandard	SS-EN 14195:2005
ETIM: C-profil	EC003165	

