



ARDEX A 828 READY

Vägg- och skarvspackel

- Hög stabilitet
- Kan dras ut till noll utan synliga skarvar
- Kan användas som hand-, roller- och sprutspackel
- Mycket lätt att slipa
- Emissionsklassad – högsta klassen



Användningsområde

ARDEX A 828 READY används inomhus och är det perfekta allroundspacklet för att spackla vägg- och takytor – utan att behöva omröras före applicering. Det dispersionsbundna yt- och skarvspacklet är idealiskt för både tunn- och tjockskiktapplicering med bästa bearbetningsegenskaper. ARDEX A 828 READY kan appliceras på nästan alla byggnadsunderlag utan grundning i skiktjocklekar på 0–5 mm. ARDEX A 828 Ready är godkänd för pappremсор. Produkten är godkänd bakom plastmatta på vägg i våtutrymme. Vid spackling i miljö med risk för tillskjutande fukt rekommenderas ARDEX F 5.

Underlaget

Underlaget måste vara strävt, torrt, stabilt och fritt från damm, smuts och andra separationsskikt. Tapeter, dåligt vidhäftande eller svagt bundna färglager samt löst sittande puts bör avlägsnas. Lack, latex (struktur) färg och liknande täta underlag måste rengöras från vax, olja och fett i förväg.

Arbetsätt

ARDEX A 828 READY är omedelbart klar för användning utan blandning och kan appliceras både manuellt och med lämplig sprututrustning.

Manuell applicering med en spackel

Applicera materialet med en rostfri spackel och jämna sedan ut.

Applicering med roller

Vid applicering med roller, blanda spacklet väl eller späd med max 200 ml vatten. Applicera sedan jämnt med en nylonroller med en luddhöjd på 21 mm eller med en spackelroller med nylonfibrer.

Maskinell applicering

För sprutapplicering, använd sprututrustning med tillräcklig kapacitet, som Graco Mark VII eller Mark X med munstycke HDA 529-535. Spraya materialet jämnt och släta ut omedelbart eller efter en stund beroende på skiktjocklek. Innan vidare arbete som tapetsering eller målning måste spackellagret vara helt torrt. Följ tillverkarens anvisningar för underlagsberedning, applicering och utförandeförhållanden. ARDEX A 828 READY kan kombineras utmärkt med beprövade pulver- och dispersionsprodukter såsom ARDEX A 828 och ARDEX W 820. Använd inte ARDEX A 828 READY vid luft- och underlagstemperaturer under +5°C eller över +30°C. Utför en provyta vid osäkerhet.

Praktiskt tips

Glasfiberväv kan användas för att skapa släta ytor, särskilt på grova och strukturerade väggar, och fungerar som hjälp vid spackling. För att uppnå en jämn skiktjocklek vid manuell applicering, applicera tillräckligt med material med en rostfri spackel och kamma ut jämnt med en tandad R1-limkam. En lämplig glasfiberväv eller ARDEX BU-R Armeringsnät ska läggas på medan spacklet är färskt, utan veck och luftbubblor, och överlappas enligt tillverkarens riktlinjer. Skär dubbelt genom överlappande kanter och ta bort de lösa

kanterna. Tryck till fogarna så att väven ligger tätt. För att slipa ARDEX A 828 READY-ytan rekommenderar vi sandpapper med kornstorlek 240–320.

Tekniska data

Materialförbrukning:	1,2 kg per m ² och mm
Vikt, bruksklar:	Cirka 1,20 kg/l
Densitet blandad:	1,2 kg/liter
EMICODE:	EC-1 PLUS
pH-värde:	Ca. 9,5
Förpackning:	Hink 18 kg
Förvaring/hållbarhet:	Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad förpackning.
Avläsning av ålder:	Produktionsmånad framgår av de två första siffrorna och produktionsåret av den tredje siffran i batchnumret.
Artikelnummer:	32554
GTIN-nummer:	4024705325547

