



ARDEX AF 480

Parkettlim

- MS-polymerbaserat
- Stark och elastisk limfog
- Lätt att applicera
- Mycket miljövänlig emissionstestad – högsta klassen
- Primerfri, vatten- och lösningsmedelsfri



Användningsområde

Silanmodifierat polymerlim för limning av parkett.

Egenskaper

Primerfri. Miljövänlig. Vattentät. Mycket låga emissioner, 1-komponent, passar till alla normala parkettyper. Enkel att applicera. Vatten- och lösningsmedelsfri. Dryg. Till sugande ytor och icke sugande ytor, minst ett av underlag eller beläggning måste vara sugande. Färdig att använda. Låser snabbt parketten vid underlaget, bildar både en stark och elastisk limfog. Bildar tillsammans med snabba avjämningsmassan ARDEX K 55 S en snabb konstruktion där parkett kan läggas redan efter 1 timme. ARDEX AF 480 kan skapa en vattentät barriär mellan undergolv och parkett om ARDEX SPECIALLIMSPRIDARE 5 används.

Underlaget

Underlaget måste vara slätt, permanent torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Drag- och tryckhållfastheten i underlaget ska svara till kommande laster. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer. Eventuell avjämning och anpassning av underlaget sker med ett lämpligt ARDEX spackel.

Arbetsätt

ARDEX AF 480 ska vara acklimatiserat före användandet. Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik att få lim på de

vertikala ytorna, vid lackning kan det då uppstå mjukgörarvandring. Det är viktigt att limbädden ger full täckning, inte minst på storformatiga enheter. Om det är nödvändigt ska den nylagda parketten belastas med tyngder tills limmet härdat. Var noggrann med att kontrollera med belägningsleverantören vad som gäller för fältstorlekar, fuktnivåer, limmängder osv.

Observera

Kontrollera att underlaget inte innehåller primer, gammalt lim eller andra kemiska rester som kan orsaka oönskad migration/reaktion med ARDEX AF 480. För att säkerställa limfogen ska parketten före inläggningen vara acklimatiserad i en miljö som motsvarar medelfuktigheten i lokalen som den ska ligga i. Vidläggning av trägolv med förhöjda halter av olja/fett ska ARDEX teknikavdelning kontaktas. Följ alltid Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer vid inläggning av trägolv.

Kontrollera alltid med belägningsleverantören att rätt limspRIDARE används. Limmängden ska anpassas så väl till beläggning som till underlaget. Vid tveksamheter kontakta ARDEX teknikavdelning.



Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

Tekniska data

Innehåll:	Silanmodifierade polymerer
Arbetsvillkor:	Mintemperatur 18°C
Monteringstid:	40 min vid en temperatur på 18°C och en relativ luftfuktighet på 65%. Lägre temperaturer förlänger angivna tider. Högre luftfuktighet förkortar monterings tiden
Rengöring limrester:	vått lim oljevax-rengöring/ wetwipes
Lämplig för golvwärme:	Ja
Välvikt:	Minst 50 kg
EMICODE:	EC-1 R högsta emissionsklass
GISCODE:	D1 lösningsmedelsfri (vattenfri)
Förpackning:	Hink 18 kg/10 liter
Lagring:	OBS! Sätt tillbaka aluminiumfolien noggrant och stäng locket väl om det finns lim kvar i förpackningen. De oöppnade originalförpackningarna förvaras i ca 18 månader. Öppnade förpackningar ska tillslutas väl
Artikelnummer:	23138
GTIN-nummer:	5703193809188