

## 1. FÖRETAGSINFORMATION

### Saint - Gobain Sweden AB Gyproc

Företagsnamn:

Saint - Gobain Sweden AB Gyproc

Organisationsnummer:

556241-2592

Adress:

Kalmarleden 50

Kontaktperson:

Katarina Edlund

E-post:

katarina.edlund@saint-gobain.com

Telefon:

+46 (0)72-189 68 39

Momsnummer:

Webbplats:

GLN:

DUNS:

Företag senast sparad

2025-07-03 10:59:15

### Företagets certifiering



ISO 9001



ISO 14001

Annat:

### Policys och riktlinjer



Företaget har uppförandekod/policy/riktlinjer för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan, inklusive rutiner för att säkerställa kraven



Denna är tredjepartsreviderad

Om ja, vilka av följande riktlinjer har ni anslutit er till eller ledningssystem som ni har implementerat



FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter



ILO's åtta kärnkonventioner



OECDs riktlinjer för multinationella företag



FN's Global Compact



ISO 26000

Andra policys/riktlinjer

ISO 50 001

### Ledningssystem

Om du har ett ledningssystem för socialt ansvarstagande, vad av nedanstående ingår i arbetet?



Kartläggning



Risikanalys



Åtgärdsplan



Uppföljning

Hållbarhetsrapportering riktlinjer:

## 2. ARTIKELINFORMATION

### Dokumentdata

Id:

C-SE556241259201-16

Version:

15

Upprättad:

2020-03-11 14:16:52

Senast sparad:

2020-03-12 15:13:20

Ändringen avser:

Uppdatering av innehåll

### Gyproc G 55 — Tätmassa

Varunamn:

Gyproc G 55 — Tätmassa

### Artikel-nr/ID-begrepp

Artikelidentitet: GTIN

7318931975155

Artikelidentitet: VAT-NAME

SE556241259201-GyprocG55

### Varugrupp/Varugrupsindelning

| Varugruppssystem | Varugrupsid |
|------------------|-------------|
| BK04             | 01703       |

Varubeskrivning:

Gyproc G 55 är avsedd att användas vid akustisk fogning och/eller rörelsefogning mellan gipsskivor och andra byggnadsdelar. Vattenbaserad akrylmassa.

PrestandadeklARATIONER:

Ja

Prestandadeklarationsnummer:

DoP No: G15651-1

Övriga upplysningar:

## 3. KEMISKT INNEHÅLL

### Kemiskt innehåll

Gäller deklarationen en vara eller kemisk produkt?

För hela produkten ange kemiskt innehåll. I Sverige ska koncentrationen beräknas på komponentnivå enligt principen en gång vara, alltid vara.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ja

Finns klassificering av varan?

Ej relevant

Om ja, ange produktens klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag):

Varan omfattas av RoHS-direktivet:

Nej

Ange varans vikt:

0.8 kg

Ange hur stor del av materialinnehållet som är deklarerat [%]:

100

Om 100% materialinnehåll ej är deklarerat, ange orsak

Om varan innehåller nanomaterial som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion, ange dessa nedan:

Innehåller inte nanomaterial/nanopartiklar

Har förekomsten av nanomaterial som medvetet tillsatts i anmälningsspliktiga kemiska produkter redovisats till produktregistret

Ange andelen flyktiga organiska ämnen [g/liter], gäller endast tätningsmedel, färg, lack och lim:

## Vara och/eller delkomponenter

| Fas       | Leverans  |                  |
|-----------|-----------|------------------|
| Komponent | Additiv 1 | Vikt% av produkt |

### Kommentar

| Material | Ämne                       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Dipropylen glykoldibensoat | <2                           | 27138-31-4                   |                        |

| CAS        | H-fras                   | Exponering |
|------------|--------------------------|------------|
| 27138-31-4 | H412 - Aquatic Chronic 3 |            |

| Komponent | Benzoatester | Vikt% av produkt |
|-----------|--------------|------------------|
|-----------|--------------|------------------|

### Kommentar

| Material | Ämne                      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Dietylenglykol dibensoat  | 2<x<5                        | 120-55-8                     |                        |
|          | Trietylenglykol dibensoat | 1<x<2                        | 120-56-9                     |                        |

| Komponent | Fyllmedel | Vikt% av produkt |
|-----------|-----------|------------------|
|-----------|-----------|------------------|

### Kommentar

| Material | Ämne    | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Dolomit  | Dolomit | 40<x<60                      | 16389-88-1                   |                        |

| Komponent | Konserveringsmedel | Vikt% av produkt |  |  |
|-----------|--------------------|------------------|--|--|
|-----------|--------------------|------------------|--|--|

#### Kommentar

| Material | Ämne                       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on | <0.05                        | 2634-33-5                    |                        |

| CAS       | H-fras                 | Exponering |  |  |
|-----------|------------------------|------------|--|--|
| 2634-33-5 | H302 - Acute Tox. 4    |            |  |  |
| 2634-33-5 | H315 - Skin Irrit. 2   |            |  |  |
| 2634-33-5 | H318 - Eye Dam. 1      |            |  |  |
| 2634-33-5 | H400 - Aquatic Acute 1 |            |  |  |

| Komponent | Polymerdispersion | Vikt% av produkt | 20<x<40 |
|-----------|-------------------|------------------|---------|
|-----------|-------------------|------------------|---------|

**Kommentar** Polymerdispersion baserad på akrylsyraester och styren.  
Torrhalt 60%  
Monomerhalt:  
styren <10 ppm  
butylacrylat <20 ppm.  
Då 40 % är vatten så dunstar detta bort vid härdning. De övriga ämnena är kvar.

| Komponent | Titandioxid | Vikt% av produkt |  |  |
|-----------|-------------|------------------|--|--|
|-----------|-------------|------------------|--|--|

#### Kommentar

| Material    | Ämne        | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Titandioxid | Titandioxid | 1<x<2                        | 13463-67-7                   |                        |

| Fas | Inbyggd |
|-----|---------|
|-----|---------|

| Komponent | Additiv 1 | Vikt% av produkt |  |  |
|-----------|-----------|------------------|--|--|
|-----------|-----------|------------------|--|--|

#### Kommentar

| Material | Ämne                      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Dipropylenglykoldibensoat | <2                           | 27138-31-4                   |                        |

| CAS        | H-fras                   | Exponering |  |  |
|------------|--------------------------|------------|--|--|
| 27138-31-4 | H412 - Aquatic Chronic 3 |            |  |  |

| Komponent | Benzoatester | Vikt% av produkt |  |  |
|-----------|--------------|------------------|--|--|
|-----------|--------------|------------------|--|--|

#### Kommentar

| Material | Ämne                      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|----------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
|          | Dietylenglykol dibensoat  | 2<x<5                        | 120-55-8                     |                        |
|          | Trietylenglykol dibensoat | 1<x<2                        | 120-56-9                     |                        |

| Komponent | Fyllmedel |                              | Vikt% av produkt             |                        |
|-----------|-----------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar |           |                              |                              |                        |
| Material  | Ämne      | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Dolomit   | Dolomit   | 40<x<60                      | 16389-88-1                   |                        |

| Komponent | Konserveringsmedel         |                              | Vikt% av produkt             |                        |
|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar |                            |                              |                              |                        |
| Material  | Ämne                       | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
|           | 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on | <0.05                        | 2634-33-5                    |                        |

| CAS       | H-fras                 | Exponering |  |  |
|-----------|------------------------|------------|--|--|
| 2634-33-5 | H302 - Acute Tox. 4    |            |  |  |
| 2634-33-5 | H315 - Skin Irrit. 2   |            |  |  |
| 2634-33-5 | H318 - Eye Dam. 1      |            |  |  |
| 2634-33-5 | H400 - Aquatic Acute 1 |            |  |  |

| Komponent   | Titandioxid |                              | Vikt% av produkt             |                        |
|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Kommentar   |             |                              |                              |                        |
| Material    | Ämne        | Koncentrations-intervall (%) | EG/CAS/Alternativ beteckning | Övriga ämnesegenskaper |
| Titandioxid | Titandioxid | 1<x<2                        | 13463-67-7                   |                        |

Övriga upplysningar:

Gyproc G 55 hårdar vid torkning och det som avgår är vatten.  
 Polymerdispersionen innehåller 40% vatten.  
 Blandningen uppfyller inte kriterierna för klassificering enl CLP Förordning 1272/2008/EC  
 Annars ingen ändring Enligt CLP Förordning 1272/2008/EC  
 EUH208: Innehåller 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

## 4. RÅVAROR

Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvarutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat, USGBC Program)? Om ja, ange system/systemen:

### Råvaror

#### Totalt återvunnet material i varan

☐ Ingår återanvänt och/eller återvunnet material i varan?

#### Förnybart material

Ange andel förnybart material i varan

☐ Ingående biobaserad är råvara testad enligt ASTM testmethod D6866:

## Råvarans ursprung

För den här produkten, har det gjorts något uttag av jungfruligt fossilt material

Om ja, ange maximal procentandel orört fossilt material som kan ingå i det aktuella materialet (eller varan)

## Träråvaror

☐

Träråvaror ingår

☐

Ingående träråvara är certifierad

Hur stor andel är certifierad [%]?

Vilket certifieringssystem har använts (exempelvis FSC, CSA, SFI med CoC, PEFC)?

Referensnummer:

Ange avverkningsland för träråvaran, samt att nedanstående kriterier har uppfyllts. Land för avverkning:

☐

Innehåller ej träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter

Vilken version av CITES har använts för kontrollen?

☐

Trävirket har avverkats på ett lagligt sätt och intyg finns för detta

## 5. MILJÖPÅVERKAN

### Miljöpåverkan under varans livscykel, produktionsskedet modul A1-A3 enligt EN 15804

☐

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan?

Vilka produktspecifika regler har använts s.k. PCR:

Registreringsnummer / ID-nummer för EPD:

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv:

## 6. DISTRIBUTION

### Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Nej

Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar?

Ja

Om ja, vilken förpackning och vilket system:

FTI (förpacknings och tidningsinsamling)

Kan emballage/förpackning återanvändas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning materialåtervinnas?

Ej relevant

Kan emballage/förpackning energiåtervinnas?

Ej relevant

Tillämpar leverantören Retursystem Byggpall?

Nej

Övriga upplysningar:

## 7. BYGGSKEDET

### Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Specificera

Uppp till 24 månader i obruten förpackning i 0 °C – +25 °C. Gyproc G 55 förvaras frostfritt.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

Specificera

Underlaget ska vara rent och fritt från lösa partiklar, fett och olja.

Övriga upplysningar:

För säkerhetsdatablad och monteringsanvisning se [www.Gyproc.se](http://www.Gyproc.se)



## 8. BRUKSSKEDET

### Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Nej

Specificera:

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Nej

Specificera:

Uppskattad teknisk livslängd för varan:

>50 år

Kommentar:

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

Om ja, ange märkning (G till A, A+, A+, A++, A+++):

Om ja, ange märkning (G till A)

Övriga upplysningar:

## 9. RIVNING

### Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Nej

Går varan att separera i rena materialslag för materialåtervinning?

Ej relevant

Specificera:

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Specificera:

Övriga upplysningar:

## 10. AVFALLSHANTERING

### Levererad vara

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Ja

Specificera:

Väl rengjorda förpackningar kan rengöras och återvinnas.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?

Nej

Specificera:

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Specificera:

Väl rengjorda förpackningar kan rengöras och återvinnas.

#### Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall

080410 - 10 Annat lim och annan fogmassa än som anges i 08 04 09.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

### Inbyggd vara

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

#### Avfallskod för den inbyggda varan

17 - Bygg- och rivningsavfall (även uppgrävda massor från förorenade områden)

### Övriga upplysningar

# 11. INNEMILJÖ

## Innemiljö

☐ Varan är ej avsedd för inomhusbruk

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emission ej uppmätt

Har varan ett kritiskt fuktillstånd?

Nej

Om ja, ange vilket:

| Buller                                | Elektriskt fält                           | Magnetiska fält                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kan varan ge upphov till eget buller? | Kan varan ge upphov till elektriska fält? | Kan varan ge upphov till magnetiska fält? |
| Nej                                   | Nej                                       | Nej                                       |
| Värde:                                | Värde:                                    | Värde:                                    |
| Enhet:                                | Enhet:                                    | Enhet:                                    |
| Mätmetod:                             | Mätmetod:                                 | Mätmetod:                                 |

## Färger och lacker

☐ Varan är motståndskraftig mot svamp och alger vid användning i våtrum

## Emissioner

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Typ av emission:

Ammoniak

Mätpunkt 1:

Mätmetod/standard:

ISO 16000 - 3, 6, 9 och 11

Resultat:

<0.03 mg/m2h

Mätintervall:

4 veckor

Mätpunkt 2:

Mätmetod/standard:

Resultat:

Mätintervall:

Uppgiftslämnaren är ensam ansvarig för uppgifter om produkter som registrerats i databasen. Uppgiftslämnaren och Byggmaterialindustrierna reserverar sig för korrekt information som har blivit felaktigt redovisad i databasen.

11 av 13

**Typ av emission:**

Car. 1A/1B

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 - 3, 6, 9 och 11

**Resultat:**<0.005 mg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Formaldehyd

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 - 3, 6, 9 och 11

**Resultat:**<0.05 mg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Typ av emission:**

Lukt

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

Luktpanel

**Resultat:**

=0 Ingen lukt

**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:**

**Typ av emission:**

TVOC

**Mätpunkt 1:****Mätmetod/standard:**

ISO 16000 - 3, 6, 9 och 11

**Resultat:**<0.2 mg/m<sup>2</sup>h**Mätintervall:**

4 veckor

**Mätpunkt 2:****Mätmetod/standard:****Resultat:****Mätintervall:****Övriga upplysningar**

Gyproc G 55 Tätmassa uppfyller kraven för finska M1  
Se [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se) för mer information avseende denna produkt.