



ARDEX AF 635

Vattenbaserat kontaktlim

- Brett användningsområde
- Missfärgar inte beläggningar
- Hög slutstyrka



Användningsområde

Vattenbaserat kontaktlim för limning av ytor på många olika områden inomhus. Mattor och textilbeläggningar, enkelskiktss- och flerskiktssnålfiltbeläggningar, linoleumbeläggningar med jutebaksida, homogena och heterogena PVC-beläggningar, designgolv, CV-beläggningar, korkbeläggningar, gummibeläggningar och profiler, PVC-profiler, isoleringsunderlag och rörisolering med mera.

Egenskaper

ARDEX AF 635 är allround och har unika egenskaper som gör beläggningen justerbar vid monteringen. Sluthållfastheten är mycket god. För sugande och icke sugande underlag inomhus. För både golv- och väggmonteringar. Resistent mot mjukgörare. Mycket brett användningsområde, lång monterings- och missfärgar inte golv- eller väggbeläggningar. Luktfri efter uttorkning.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Underlaget ska också svara mot kommande laster. Om det är nödvändigt att spackla innan montering av beläggningen, spackla med lämpliga ARDEX produkter, följ alltid ARDEX anvisningar. Följ alltid branschens riktlinjer och normer för fukthalt, temperatur, etc.

Arbetssätt

ARDEX AF 635 appliceras i ett jämnt lager på båda sidor som ska ha kontakt med varandra. Detta utförs med lämplig limspredare, pensel eller roller. Avluftningstiden beror på inomhusklimatet, underlagets och materialets temperatur, undergolvets beskaffenhet och limmängd. När limmet har torkat trycks golvbeläggningen fast ordentligt.

Praktiskt tips

Beläggningen kan appliceras med ARDEX AF 635 dagen före installationen. Det är dock viktigt att torktiden inte överstiger 24 timmar.

Observera

Beläggningen bör om möjligt monteras så exakt som möjligt, men det finns normalt en möjlighet att lyfta bort beläggningen och få en ny chans att sätta beläggningen rätt. De unika egenskaperna hos ARDEX AF 635 möjliggör detta eftersom den starka vidhäftningen inte utvecklas omedelbart.

Hållbart byggande

HPP

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Tekniska data

Innehåll:	Specialpolymerer, vatten. 1,2-bensisotiazol-3 (2H) -on, en blandning av: 5-klor-2-metyl-2H- isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2 H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3: 1). Kan orsaka allergisk reaktion. EUH210 Lösningsmedelsfri
Materialförbrukning:	Helt beroende på egenskaper hos beläggning och underlag.
Arbetsvillkor:	Minimum, golv 15 °C och luft 18 °C.
Avluftningstid:	Ca 30 min – max 24 timmar.
Rengöring limrester vått lim:	Vatten/ ARDEX CW (wetvipes)
Rengöring limrester torkat lim:	Limtvätt
Emissionstestad:	EC 1 PLUS M1
Lämplig för rullande hjul/kontorsstolar:	Ja (SS - EN 12529)
Lämplig för golvvärme:	Ja
Förpackning:	Hink 1 kg/1 liter
Lagring:	De öppnade original- förpackningarna förvaras svalt men frostfritt i ca 1 år. Öppnade förpackningar ska tillslutas väl
Artikelnummer:	39421
GTIN-nummer:	5703193394219