



ARDEX AF 830

Tejp-och fixeringslim

- Snabbt beläggningsbar
- Lösningsmedelsfri
- ARDEX systemprodukt



Användningsområde

Fixeringslim till läggning av textilplattor.
På sugande och icke sugande underlag inomhus.

Egenskaper

Mycket god vidhäftning. ARDEX AF 830 bildar tillsammans med ARDEX EC-1/EC-1 PLUS-klassade, emissionsfattiga spackel optimala förutsättningar för en luktfri och sund inomhusmiljö.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget ska alltid avlägsnas. Drag och tryckhållfasthet ska motsvara Golvbranschens riktlinjer. Lägsta temperaturen för ARDEX AF 830 är 15°C. Eventuell avjämning utförs med ARDEX primer och spackel.

Arbetsätt

ARDEX AF 830 appliceras jämnt över hela ytan med roller. Kontrollera vilken limmängd som gäller för respektive baksida. Filtbaksida kräver mer lim för att erhålla rätt vidhäftning, använd en långhårig roller och säkerställ att rätt limmängd läggs ut. Vid läggning av textilplattor med bitumenbaksida ska ARDEX AF 830 påföras med lackroller för att limmängden ska vara rätt för att undvika permanent limning. Undvik pölar. Var uppmärksam vid arbete på befintliga installationsgolv då limmet kan rinna ner i skarvarna. Limmet ska torka innan

monteringen kan påbörjas.

Torktiden beror på klimatförhållanden och hur/om underlaget är sugande. Under normala förhållanden är torktiden ca 30 minuter på sugande underlag. På icke sugande ytor är torktiden ca 60 minuter. Plattorna kan börja monteras när limmet inte längre väter och tejpeffekt har uppnåtts.

ARDEX Systemprodukt

ARDEX AF 830 kan användas till ARDEX SYSTEM DS 40 att limma ljudreduktions-plattan DS 40. I just detta fall ska ARDEX AF 830 våtlimmas för att rätt hållfasthet ska uppnås.

Observera

Kontrollera alltid med ARDEX och beläggningsleverantören att rätt limmängd används. Limmängden ska anpassas så väl till beläggning som till underlaget.

Svanenmärkt byggande

HPP

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Tekniska data

Innehåll:	Vattenbaserad dispersion
Materialförbrukning Bitumenbaksida och andra släta baksidor:	70 – 120 g/m ² , kan påföras med en typ lackroller
Materialförbrukning Filtbaksida:	120 – 150 g/m ² kan påföras med en långhårig roller
Arbetsvillkor:	Min 15°C. Angivna tider är baserade på +18 °C och 65 % R.F. Lägre eller högre temperaturer/luftfuktighet påverkar angivna tider
Torktid:	30 min sugande underlag 60 min icke sugande underlag
Monteringstid:	upp till 24 timmar
Högsta tillåtna RF i golvkonstruktionen:	85%
Rengöring:	Vått lim - vatten. Torkat lim - limtvätt. Huden rengörs med lämplig handrengöring
Rengöring limrester, händer:	Lämplig handrengöring
Emissionstestad:	EC 1 PLUS
Lämplig för kontorsstolar:	Ja (EN 12529)
Lämplig för golvvärme:	Ja
Välvikt:	Minst 30 kg
Förpackning:	Hink 10 kg/10 liter
Lagring:	De öppnade originalförpack- ningarna kan förvaras svalt men frostfritt i ca 12 månader. Öppnade förpackningar ska tillslutas väl
Artikelnr:	31429
GTIN-nummer:	5703193309107