



2023-09-04

Namn:	Falu Vapen Industriefasad		
Typ:	Helmatt emulsionsfärg baserad på alkydoljor		
Art. Nr:	571 (Vit brytbas), 573 (Svart) & 575(Faluröd)		
Användningsområde:	Industriell målning av virke för träfasader. Färgen är avsedd att skydda virket under transport, lagring, och på byggarbetsplats fram tills färdigmålning kan utföras på objekt.		
Förbehandling:	Ytan skall vara torr och ren. Virkets fukthalt skall inte överstiga 17 %. Färgen blandas väl före användning.		
Applicering:	Färgen appliceras med borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta. Färgen behöver normalt inte spädas. Under applicering och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur ej understiga 10°C och den relativa luftfuktigheten ej överstiga 70 %.		
Appliceringsmetod:	Borstmaskin eller hög/lågtrycksspruta		
Färgåtgång:	Måla enbart 1 skikt mellan 25-35 µm torrfilm. Motsvarar färgförbrukning av ca 120-140 g/m²		
Torktider:	Dammtorr efter 1 timme Övermålningsbar efter 24 timmar		Genomttorr efter 1 dygn
Förtunning:	Ljummet vatten vid behov		
Rengöring redskap:	Ljummet vatten och såpa		
Systembeskrivning:	Faluvapen Industriefasad är till för att skydda virket under tiden fram till färdigmålning. Färdigmålning bör ske snarast möjligt, senast inom 12 månader. Falu Industriefasad kan övermålas med de flesta färger som dispersionsfärger och oljefärger. Vid färdigmålning skall respektive färgleverantörs målningsråd följas som målning av nytt obehandlat virke. Vid färdigmålning med Falu Fasad skall panelen strykas med ett färgskikt eller tills att full täckning uppnås. Falu Vapen Industriefasads kulör skall överensstämma med kulören på slutstrykningsfärgen.		
Tekniska data			
Leveransviskositet:	80-100 sekunder DIN-cup 4mm		
Torrhalt :	Vikttorrhalt: 38%±2	Volymtorrhalt: 25%±2	
VOC:	VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010)	Produktens VOC: <3 g/l	
Densitet:	Cirka 1,18-1,25 Kg/l		
Glansgrad:	Helmatt		
Lagring:	Lagras torrt och i rumstemperatur (+5°C - +30°C)		
Lagringstid:	I oöppnad förpackning 2 år från produktionsdatum		

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

<i>Adress/Address:</i>	<i>Besöksadress/Visitadress:</i>	<i>Tel/Phone:</i>	<i>Fax/Facsimile:</i>	<i>E-mail:</i>	<i>Hemsida:</i>
Box 7033	Sundbornsvägen 3	Nat. 023-70 53 50	Nat: 023-351 48	faluvapen@rotmotaverken.se	www.faluvapen.com
S-791 07 Falun, Sweden	Falun	Int. +46 23 70 53 50	Int. +46 23 351 48		