

Supertäck 7

Matt högtäckande färg för tak och väggar inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hög täckkraft ■ Lågemitterande
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit S0500-N Varmvit S0502-Y Bruten Vit 0502-Y Ingår i brytsystem
Glans	7, matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Sampolymerlatex
Notering	VOC: EU gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 1,5 g/l. Märkt med Svanen. Produkten uppnår tvättbarhetsklass 1 enligt EN 13300.

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett.</p> <p>Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.</p> <p>Där två strykningar krävs kan första strykningen utföras med Supertäck Grund.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min. +8°C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 0,5 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: maj 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.