

Pansartäck

Täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Alkaliresistent vattenspädbar täckfärg för målning av tak och väggar av plåt utomhus.
Materialegenskaper	Tak och väggar av plåt utomhus. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Alkaliresistent
Förpackningsstorlekar	0,5 liter 1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Svart Bas A Bas B Bas D
Glans	15, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Specialmodifierad akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Används som täckfärg på tidigare behandlade och förzinkade (galvaniserade) stål- och plåtytor. Ej lämplig på plåt av PVF2-typ. Pansartäck fungerar även på plastisol se bara till att plastisol beläggningen har bra vidhäftning.</p> <p>Pansartäck kan även användas till målning av oglaserade betongtakpannor om man ser till att göra en ordentlig rengöring innan.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett samt ett vidhäftningsprov göras enligt Gitter-schnittmetoden. Får man inte vidhäftning med Pansartäck kan det krävas en grundning med Unigrund, på stående fasadplåt kan även Häftprimer vara ett alternativ.</p> <p>Bra att veta! Det finns fabriksbehandlingar som inte går att behandla tex PVF2 vilket innebär att det är väldigt viktigt att en vidhäftningstest utföres innan vidare behandling.</p> <p>Ytorna tvättas med fasadtvätt som avsköljes noggrant. Oxiderade förzinkade ytor tvättas med kalklösande medel och avslipas.</p>
----------------	---



TEKNISK INFORMATION

	<p>Rostiga ytor rengörs genom sandblästring till noggrannhetsgrad Sa 2½ eller maskinell stålborstning till St 2. Därefter grundas de tidigare rostiga ytorna en eller två gånger med Pansarprimer</p> <p>Måla alltid minst två gånger med Pansartäck.</p> <p>Undvik att måla i direkt solbelysning eller då det finns risk för dagg eller regn.</p>
Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-8 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +8°C
Verktyg	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 4 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Rengöring av verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.
Anm	Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: Linjemunstycke Wagner 315 alt. 415 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
	Vatten
	Ovanstående data gäller Takröd. För andra kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: februari 2026

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.