

DisboPOX[®] 442 Golvepoxi

Tvåkomponent epoxifärg för betonggolv och hårdasfalt inomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Betonggolv och hårdasfalt inomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Diffusionsöppen ■ Slitstark
Förpackningsstorlekar	5 kg 10 kg
Kulörer	Ljusgrå Bas 1 Bas 2 Bas 3 Går att bryta i ett stort antal kulörer.
Glans	60, blank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Epoxiharts
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/j): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Lämplig att användas i garage, tvättstugor, lager- och produktionslokaler med lättare belastning.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya betonggolv blästras eller slipas för att avlägsna betonghud. På golv tidigare målade med enkomponent golvfärg skall färgen avlägsnas. Väl förankrad epoxifärg slipas till helt matt yta.</p> <p>Färg och härdare blandas 84:16 viktdeklar. Blandas, med omrörare max 400 v/min, tills blandningen antagit en jämn färgton. Häll över färgen i en annan burk och fortsätt att blanda i en minut. Används inom 90 minuter.</p> <p>Stryk DisboPOX[®] 442 två gånger. Förtunnas vid första strykning med upp till 20% vatten beroende på underlag och appliceringsförutsättningar. Vid +23 °C och 50% RF skall påföljande behandling utföras 16-48 timmar efter första strykningen.</p>
----------------	---



TEKNISK INFORMATION

	Luft- och golvtemperatur skall vara mellan +10°C och +30°C. Luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 80% RF. Golvtemperaturen skall vara minst 3° C över daggpunkten. Betongunderlaget bör inte överstiga 90% RF.
Förtunning	Förtunnas vid första strykning med upp till 20% vatten beroende på underlag och appliceringsförutsättningar.
Förbrukning	5-6 m ² /kg
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod. Arbetstemperatur min + 10°C och max +30°C på underlag, material och omgivande luft. Luftfuktigheten i rummet får inte överstiga 80% RF och betongunderlaget bör inte överstiga 90% RF.
Torktid	Övermålningsbar: 16 timmar Belastningsbar: 3 dygn Genomhärdad: 7 dygn
Verktyg	Påföres med pensel eller rulle.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Sörj för god ventilation. Läs och följ skyddsföreskrifter noga. Lagringstid ett år.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: oktober 2024

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.