



ARDEX G 10

Premium-saumauslaasti

- Sementtipohjainen
- Keraamisten laattojen ja luonnonkivien saumaamiseen
- Henkilöliikenteen alle
- Hyvä sävyn pysyvyys
- 1–6 mm saumaleveyksiin
- Hyvä tartunta laatan kanteihin
- Helppo saumaus pitkällä pesuajankohdalla
- Ei pala kiinni



Käyttöalue

Keraamisten laattojen, luonnonkivien ja betonilaattojen saumaamiseen 1–6 mm saumaleveydellä. Lattioille ja seinille, ulko- ja sisätiloissa.

Tyyppi

Sementtipohjainen Premium-saumauslaasti erityisillä täyte- ja lisäaineilla:

- sileä sauma
- paras mahdollinen työstettävyyys
- hyvä sävyn pysyvyys
- riippumaton luonnonkiven vedenimukyvystä
- pitkä pesuajankohta.

Sekoittaessa veteen saadaan pastamainen ja riittoisa laasti, joka on kevyt levittää, ei pala kiinni, täyttää hyvin ja tarttuu hyvin laatan kanteihin.

Ominaisuudet

ARDEX G10 on hienojakoinen Premium-saumauslaasti, joka on koivetuttuaan likaa ja vettä hylkivä, säilyttäen hyvin päällysteen arvon, ulkonäön ja käytettävyyden.

Työskentely

Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdas vesi ja ARDEX G10 -jauhe tasaiseen pastamaiseen koostumukseen koneellisesti. 2–3 minuutin odotusajan jälkeen sekoitetaan laasti vielä kertaalleen voimakkaasti.

Sekoitussuhde:

5 kg ARDEX G10 -jauhetta sekoitetaan noin 1,7 litraan vettä tai

12,5 kg ARDEX G10 -jauhetta sekoitetaan noin 4,25 litraan vettä.

Laasti on käyttökelpoinen +20 °C lämpötilassa noin 30 minuutin ajan. Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja alemmat pidentävät työaikaa.



ARDEX G 10

Premium-saumauslaasti

Laastilla on hyvä täyttävyyys ja se on helppo levittää saumakumilla saumoihin.

Lyhyen sitoutumisajan jälkeen esipestään ARDEX G10 -laasti 15–45 minuutin pesuajan kuluessa riippumatta käytetystä laattatyypistä, minkä jälkeen lyhyen odotusajan jälkeen tehdään viimeistelypesu. Huomioikaa erityisohjeemme työskentelyyn ja viimeistelyyn.

Pidemmän odotusajan jälkeen kostutetaan pinta, mikä helpottaa pesua. Jäljelle mahdollisesti jäänyt laastiharso voidaan poistaa kostealla sienellä myöhemmin.

ARDEX G10 voidaan asentaa yli +5 °C lämpötilassa.

Huomattavaa!

Sementtipohjainen sauma ei ole haponkestävä. Happamat puhdistusaineet kuten sitruunahappo, etikkahappo ja muut happovalmisteet voivat vahingoittaa saumaa. Suosittelemme laattapintojen puhdistukseen neutraaleja puhdistusaineita.

Yleisesti

Lämminvesi- ja uima-altaissa suosittelemme sementtipohjaisten saumojen sijaan ARDEX WA ja ARDEX RG 12 -epoksisaumoa. Huolimatta saumauslaastien hyvästä kestästä mikrobeja vastaan ei säännöllistä laattapintojen hoitoa ja puhdistusta saa laiminlyödä.

Haluttu saumasävy

Värimallit ovat vain suuntaa antavia ja työtekniikka vaikuttaa saumasävyyn toteutumiseen. Halutunlaisen saumasävyyn saamiseksi tehdään aina koesaumaus.

Tasavärisyyys

Saumassa voi esiintyä laikukkuutta johtuen

- laatan reunojen epätasaisesta imukykyvystä
- heti saumauksen jälkeen pintaan jätetystä vesikalvosta
- kalkkisesta vedestä
- työtekniikasta.

Uuden saumauksen laikukkuutta voidaan yleensä tasata jälkikastelulla.

Lisäksi

Sisältää Portland-sementtiä. Aiheuttaa ihoärsytystä. Aiheuttaa vakavan silmävaurion. Voi rasittaa hengitystiehyitä.

Ei lasten ulottuville. Silmät suojataan ja käytetään suojakäsineitä.

IHOKOSKETUKSESSA: Pestään runsaalla vedellä ja saippualla.

AINEEN JOUTUESSA SILMÄÄN: Huuhdellaan huolellisesti muutama minuutti vedellä.

Mahdolliset piilolinssit poistetaan. Jatketaan huuhtelua.

Pölyn hengittämistä vältetään. Säilytetään kuivassa tilassa.

Sisältö / astia kierrätetään paikallisten / alueellisten / kansallisten / kansainvälisten ohjeiden mukaan. Sitoutuneessa tilassa vaaraton ekologisesti ja fysiologisesti.

Toimitaan väreissä:

valkoinen
pergamon
hopeanharmaa
vaaleanharmaa
hiekanharmaa
harmaa
sementinharmaa
kivenharmaa
basaltti

antrasiitti
jasmin
bahamabeige
hiekkabeige
jurabeige
siena
harmaanruskea
balinruskea
tummanruskea

Kaikki ARDEX-saumauslaastien värimallit ovat vain suuntaa antavia. Värisävyyn sopivuus laattaan varmistetaan aina koetyöllä.

ARDEX G 10

Premium-saumauslaasti

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitusuhde	n. 1,7 l vettä : 5 kg jauhetta tai n. 4,25 l vettä : 12,5 kg jauhetta	
Jauhepaino	n. 1,1 kg/l	
Tuorepaino	n. 1,8 kg/l	
Menekki	jauhekulutus kun sauman leveys on 3 mm ja syvyys 5 mm 60x60 cm laatta n. 0,10 kg/m ² 30x60 cm laatta n. 0,15 kg/m ² 30x30 cm laatta n. 0,20 kg/m ² 15x15 cm laatta n. 0,35 kg/m ² 10x10 cm laatta n. 0,45 kg/m ² Materiaalihukka on työtavasta ja laatasta riippuen 0,05–0,2 kg/m ² .	
Työskentelyaika (+20 °C)	n. 30 min.	
Kävelykelppoinen (+20 °C)	n. 3 h	
Kuulapuristuslujuus	1 vrk kuluttua	n. 27 N/mm ²
	3 vrk kuluttua	n. 43 N/mm ²
	7/28 vrk kuluttua	n. 48 N/mm ²
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle GHS05; syövyttävä Huomiosana: Vaara	
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa	
EMICODE	EC 1 PLUS = erityisen pienet emissiot	
Pakkaus	muoviasia 5 kg netto ja säkki 12,5 kg netto	
Varastointi	kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Varastointiaika 5 kg muoviasia: 12 kk, pakkausudistuksen jälkeen 24 kk. Tarkista varastointiaika pakkauksesta. Varastointiaika 12,5 kg säkki: 12 kk.	

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi