


# AQUARELLE GOLV / GULV / LATTIA 2 m

TEKNISKA DATA VINYL GOLFV / TEKNISKE DATA VINYL GULV / TEKNISSET TIEDOT 2025

Klassificering / Klassifisering / Luokittelu	Standard / Standardi	Värde / Verdi / Arvo
Golvtyp / Golvtype / Lattianpäällysteen tyyppi	EN ISO 10582	Kompakt heterogent plastgolv / Kompakt heterogen vinyl / Heterogeeninen kompakti vinyyli
Bruksklass / Bruksklasse / Käyttöluokka	EN ISO 10874	31
<b>Tekniska egenskaper / Tekniske spesifikasjoner / Tekniset tiedot</b>		
Total tjocklek / Total tykkelse / Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	1,5 mm
Tjocklek slitskikt / Tykkelse slitesjikt / Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,35 mm
Total vikt / Total vekt / Paino	EN ISO 23997	2400 g/m <sup>2</sup>
<b>Prestandadeklaration för CE-märkning / Ytelse i forhold til CE-klassifisering / CE-merkin vaatimukset</b>		
Prestandadeklaration / Ytelseserklæring / DoP #	EN 14041	0131-0043-DoP-2013-07
Brandklass / Brannklassifisering / Paloluokka	EN 13501-1	Bfl-s1
Halkmotstånd / Sklihemmende egenskaper / Kitkaluokka	EN 13893	$\mu \geq 0,30$
Halkmotstånd / Sklihemmende egenskaper / Kitkaluokka	EN 1815	R9
Elektrisk uppladdning / Elektrostatisk oppladning/ Varautuminen	EN 1815	< 2 kV
Termiska egenskaper / Varmeledningsevne / Lämmönvastus	EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> •K/W
<b>Teknisk prestanda / Tekniske ytelser / Tekniset ominaisuudet</b>		
Intrycksbeständighet / Inntrykksmerker / Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	$\leq 0,10$ mm
Fogstyrka / Styrke sveiseskjøt / Sauman vetolujuus	EN 684	$\geq 240$ N/50 mm
Stolhjulbelastning / Trinsehjul / Tuolinpyörä	ISO 4918 - EN 425	Ingen delaminering / Ei vahinkoa
Kemikalietålighet / Kjemikaliebestandighet / Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta
Flexibilitet / Fleksibilitet / Taipuisuus	SS-EN-ISO 24344 method A (or SS-EN 435*)	Inte påverkad / Ikke påvirket / Ei vaikutusta
Vattentätet / Vanntetthet / Vesitiiviys	SS-EN 13553 Annex A	Vattentät / Vannrett / Vesitiivis
Ljusstabilitet / Lysekthet / Valonkesto	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Golvvarme / Gulvarme / Lattialämmitys		Lämplig (max 27°C) / Egnert (Maks 27°C) / Soveltuu (max 27°C)
<b>Miljöprestanda / Miljøytelser / Ympäristö</b>		
TVOC-emissioner / Totale VOC-emisjoner / TVOC -emissiot		$\leq 10$ µg/m <sup>3</sup> (etter 28 dager) / (etter 28 dager) / (28 pv)
Ftalat-innehåll / Ftalat-innhold / Ftalaatit		Ftalatfri / Ftalaattivapaa

Ovanstående information kan ändras i syfte att ytterligare förbättras (2025-09) / Informasjon gitt her kan endres uten ytterligere varsel (9/25) / Pidämme oikeuden muuttaa näitä tietoja (09/2025)



Trots att yttersta noggrannhet vidtagits, kan de tekniska uppgifterna som anges här vara oprecisa och komma att ändras. I strävan att förbättra sina golvlösningar förbehåller sig Tarkett rätten att ändra sina tekniska specifikationer, färger och material när som helst och utan föregående meddelande. Selv om den største forsiktighet er tatt, kan den tekniske informasjonen som er gitt her være unøyaktig og kan endres. I et forsøk på å forbedre gulvløsningene, forbeholder Tarkett seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner, farger og materialer når som helst og uten forvarsel. Tässä dokumentissa olevat tekniset tiedot voivat muuttua. Tarkett pidättää oikeuden muuttaa teknisiä tietoja, värejä sekä materiaaleja.