



ARDEX B 12

Märkätilatasoite

- Sementtipohjainen
- Betonihuokosten täyttöön
- Pintatasoitukseen
- 0–5 mm paksuuksiin
- Ulko- ja sisätiloihin



Käyttöalue

Kiviainespohjaisten seinä- ja kattopintojen tasoitus ja viimeistely. Myös lujan rappauksen tasoittamiseen.

Halkeamien ja reikien täyttö ja tasoitus.

Karkaistun kevytbetonin (Siporex) tasoitus sisätiloissa.

Ulko- ja sisäkäyttöön.

Alustan esikäsittely

Alusta voi olla kuiva tai kostea, mutta sen pitää olla karhea, luja, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä kerroksista.

Maalijäämät, heikot rappaukset, kalkkikertymät tms. poistetaan korjattavalta pinnalta.

Teräspinnat puhdistetaan ja suojataan ARDEX B 16 -korroosiosuojalaastilla tai muulla tarkoitukseen sopivalla korroosiosuojakäsittelyllä.

Sekoitus

Sekoitus tehdään koneellisesti puhtaassa astiassa, johon kaadetaan puhdasta ja viileää vettä.

Sekoitussuhde on: ARDEX B 12 20 kg
vesi 6,8 l.

Sekoitetun tasoitteen koostumus on möykytön ja pastamainen.



ARDEX B 12

Märkätilatasoite

Työskentely

Tasoiheen työskentelyaika astiassa on noin 45 minuuttia ja se voidaan levittää yhdellä työkerralla 5 mm paksuuteen saakka. Suuremmissa paksuuksissa tasoihe jatketaan puhtaalla hiekalla seuraavasti:

raekoko	hiekkä (pesty)	ARDEX B 12
0,4–0,8 mm	0,3 TO (6 kg)	1 TO (20 kg)
0–4 mm	0,3 TO (6 kg)	1 TO (20 kg)

TO=tilavuusosa

ARDEX B 12 voidaan vaalentaa alkalin kestävillä väripigmenteillä. Väripigmentit sekoitetaan ensin veteen tai pastamainen väriaine suoraan tasoiheen joukkoon. Väriin lisäys voi olla korkeintaan 5 % ARDEX B 12 -jauheen painosta.

ARDEX E 100 -lisäaine parantaa tasoiheen tartunta- ja puristuslujuutta. Säkilliseen (20 kg) ARDEX B 12 -jauhetta sekoitetaan ARDEX E 100 -lisäainetta 1,8 kg ja vettä 5,4 litraa.

Kutistumishalkeamat voidaan täyttää ARDEX B 12 -tasoihteella. Hiushalkeamat avataan ennen täyttöä. Halkeamia, joissa tapahtuu jatkuvasti elämistä, ei voida täyttää.

Epävarmoissa tilanteissa tehdään koetasoitus.

ARDEX B 12 -tasoihetta voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa yli +5 °C lämpötiloissa.

Jälkikäsitteily

ARDEX B 12 voidaan maalata alkalinkestävillä väreillä, kun tasoihe on läpikuivunut. Kuivuminen riippuu tasoihepaksuudesta ja työmaalla vallitsevista olosuhteista. Tasoihettaessa kosteita pintoja voi tasoiheen pintaan syntyä kalkkivärjäytymiä.

Maalattaessa sementtipohjaisia pintoja osittain tasoihetuille tai kokonaan tasoihetuille pinnoille noudatetaan pinnoitetoimittajan ohjeita.

Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Iho ja silmät suojataan. Mahdolliset roiskeet huuhdellaan huolellisesti vedellä. Mikäli ärsytys jatkuu pidempään käännytään lääkärin puoleen.

ARDEX B 12

Märkätilatasoite

Tekniset tiedot ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitusuhde	n. 6,8 l vettä : 20 kg jauhetta tai n. 1 TO vettä : 2,75 TO jauhetta (TO=tilavuusosa)	
Jauhepaino	1,1 kg/l	
Märkäpaino	n. 1,7 kg/l	
Menekki	n. 1,2 kg jauhetta/m ² /mm	
Työskentelyaika (+20 °C)	n. 45 min.	
Puristuslujuus	7 vrk kuluttua 28 vrk kuluttua	n. 8,0 N/mm ² n. 10,0 N/mm ²
Taivutusvetolujuus	7 vrk kuluttua 28 vrk kuluttua	n. 3,0 N/mm ² n. 5,0 N/mm ²
pH-arvo	n. 12	
Korroosio	ei nopeuta korroosiota	
Merkinnät GHS/CLP-asetuksen mukaisesti	GHS05; syövyttävä GHS07; terveysvaara/vaarallinen otsonikerrokselle Huomiosana: Vaara	
Merkinnät ADR:n mukaisesti	Ei sovellettavissa	
Pakkaus	säkki 20 kg netto	
Varastointi	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.	

Tekninen neuvonta

puh. 09 6869 140
email: ardex@ardex.fi



ARDEX Skandinav A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
12
50110

Polymer modified cementitious mortar (PCC)
for repair (non-structural) of concrete structures
EN 1504-3:R1

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta sekä antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos. Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.