

DISCLAIMER: Denna översättning är avsedd som en ordagrann svensk version av originalets prestandadeklaration. Samtliga värden, klasser och tekniska uppgifter har återgivits utan ändring. Vid eventuell tvist gäller originaldokumentet på engelska.

PRESTANDEDEKLARATION

DoP nr 00006

Financiera Maderera, S.A. – FINSA
Carretera A Coruña-Tui, km. 57
15884 SANTIAGO DE COMPOSTELA
SPANIEN

DoP nr 00006

PRESTANDEDEKLARATION

DoP 00006

FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN

Tillverkad vid:

FINSA PADRÓN

Paraíso s/n
15900 Padrón, A Coruña, Spanien

FINSA OREMBER

Pol. Ind. San Cibrao das Viñas 32911
Ourense, Spanien

FINSA FIBRANOR

Pol. Ind. de Rábade 27370
Rábade, Lugo, Spanien

LUSO FINSA – NELAS

Est. Nac. 234, km. 92.7
3524-952 Nelas, Portugal

Produkttyp	Avsedd användning	AVCP*
MDF	Invändig användning som icke bärande komponenter under torra förhållanden	4

* Bedömning och fortlöpande kontroll av prestandans beständighet enligt bilaga V i förordning (EU) nr 305/2011.

Deklarerad prestanda

Väsentliga egenskaper	Harmoniserad teknisk specifikation	Enhet	1,8 till 2,5	>2,5 till 4	>4 till 6	>6 till 9	>9 till 12	>12 till 19	>19 till 30	>30 till 45	>45
-----------------------	------------------------------------	-------	--------------	-------------	-----------	-----------	------------	-------------	-------------	-------------	-----

Böjhållfasthet	EN 310	N/m m ²	23	23	23	23	22	20	18	17	15
Elasticitetsmodul	EN 310	N/m m ²	-	-	2700	2700	2500	2200	2100	1900	1700
Intern bindningsstyrka	EN 319	N/m m ²	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,55	0,50	0,50
Tjocklekssvällning efter 24 timmar	EN 319	%	45	35	30	17	15	12	10	8	6
Formaldehydavgivning, emissionsklass	EN 717-1	mg/m ³	E1 <0,1 24	E1 <0,1 24	E1 <0,1 24	E1 <0,1 24	E1 <0,1 24	E1 <0,12 4	E1 <0,1 24	E1 <0,1 24	E1 <0,1 24
Brandreaktion	EN 13501-1:2007	Klass	NPD	NPD	NPD	NPD	D- s2,d 0* / Dfl,s 1	D- s2,d0 ** / Dfl,s1	D- s2,d 0 / Dfl,s 1	D- s2,d 0 / Dfl,s 1	D- s2,d 0 / Dfl,s 1
Vattenånggenomsläpplighet, våtkopp/torrkopp	Tabell 9 EN 13986:2004	μ	22/3 3	21/3 1	20/3 0	18/2 8	17/2 7	16/2 5	15/2 4	15/2 4	14/2 3
Luftljudsisolering (ytmassa) (R)	5.10 EN 13986:2004	dB	NPD	NPD	NPD	22/2 4	24/2 6	26/2 8	29/3 0	30/3 3	33/3 4
Ljudabsorption, frekvensområde 250 Hz till 500 Hz	Tabell 10 EN 13986:2004	α	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Ljudabsorption, frekvensområde 1000 Hz till 2000 Hz	Tabell 10 EN 13986:2004	α	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Värmekonduktivitet (λ)	Tabell 11 EN 13986:2004	W/(m ·K)	0,16	0,15	0,15	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11
Biologisk beständighet	Användnings klass	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pentaklorfenolinnehåll (PCP)	–	ppm	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5

15884 SANTIAGO DE COMPOSTELA
SPANIEN

DoP nr 00006

* Monterad utan luftspalt bakom FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN. Monterad med sluten luftspalt högst 22 mm bakom FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN ger klassificering D-s2,d2. Klassificering E för alla andra mer restriktiva förhållanden. Kommissionens beslut 2007/348/EG.

** Monterad utan luftspalt bakom FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN, eller med sluten luftspalt bakom FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN för tjocklekar lika med eller större än 15 mm, eller med öppen luftspalt bakom FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN för tjocklekar lika med eller större än 18 mm. Monterad med sluten luftspalt högst 22 mm bakom FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN ger klassificering D-s2,d2 för tjocklekar mellan 10 och 18 mm. Kommissionens beslut 2007/348/EG.

Prestandan för produkten **FIBRANOR FIBRAPAN IBERPAN** överensstämmer med ovan deklarerad prestanda. Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av **Financiera Maderera, S.A. – FINSA**.

DISCLAIMER: Denna översättning är avsedd som en ordagrann svensk version av originalets prestandadeklaration. Samtliga värden, klasser och tekniska uppgifter har återgivits utan ändring. Vid eventuell tvist gäller originaldokumentet på engelska.

Källa: Originaldokumentet 600042_HDF_MDF_DoP_00006_EN.pdf.