



ARDEX K 15

Avjämningsmassa, finflyt

- Med ARDURAPIDEFFEKT
- Förbättrade utflytningsegenskaper och dryg
- Spänningsfattig
- Tål stolshjul



Användningsområde

ARDEX K 15 är en finkornig, cementbaserad allround-avjämningsmassa. Den är spänningsfattig och ger en mycket jämn och slät yta.

ARDEX K 15 används i till exempel bostäder, offentliga lokaler med normal belastning och i industrier med lätt belastning. Använd ARDEX K 15 vid avjämning och upprätning av undergolv, mindre nivåskillnader upp till 10 mm. Kan användas på råbetong, pågjutningar av cement och anhydrit, terrazzo samt på kakel- och klinkerbeläggningar.

När toppbeläggningen ska bli av hårdplasttyp, epoxi eller andra beläggningar med stark krympspänning ska följande golvavjämningsprodukter användas: ARDEX K 5, ARDEX K 40, ARDEX K 55, ARDEX K 70 NEW, ARDEX K 80, ARDEX K 301 MIX samt ARDEX A 46+ARDEX E 100. Godkänd för golvvärme. Endast för användning inomhus.

Egenskaper

ARDEX K 15 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten.

ARDEX K 15 är gångbar efter ca 2 timmar och beläggningsklar efter ca 12 timmar vid skiktjocklek upp till 5 mm. Över 5 mm och upp till 10 mm är ARDEX K 15 beläggningsklar på ca 24 timmar. ARDEX K 15 är lätt att använda och flyter ut mycket bra.

Underlaget

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.

Innan avjämning påbörjas ska underlaget alltid primas. Prima med ARDEX P 51 eller annan lämplig ARDEX-primer enligt anvisningar i respektive produktblad. Var noggrann med att primern får torka till en tunn och klar film innan ARDEX K 15 läggs ut. Vid beläggning med tät beläggning ska även underkonstruktionen vara uttorkad, max 85 % RF.

Blandning

Blandningsförhållande: 6,25 liter vatten till 25 kg ARDEX K 15. Blanda alltid i ren behållare med kallt rent vatten.

Blanda pulver och vatten kraftigt till en smidig och lättflytande massa utan klumpar. Bearbetningstiden för massan är ca 30 minuter vid 20°C. Vid lägre temperatur förlängs och vid högre temperatur förkortas bearbetningstiden.

Vid avjämning utan toppbeläggning förstärks ARDEX K 15 med tillsatsen ARDEX E 25. ARDEX K 15 får då en högre ytstyrka/slitstyrka.

Blandningsförhållande med ARDEX E 25: 2,0 liter ARDEX E 25 blandat med 5,0 liter vatten till 25 kg ARDEX K 15.



Arbetssätt

ARDEX K 15 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C. Vid avjämning används bredspackel eller fintandad spackel. Vid lagtjocklekar över 10 mm kan ARDEX K 15 drygas ut med torr sand. Blandningsförhållande med sand: 6,25 liter vatten och 7,5 kg sand, kornstorlek 0,8–1,2 mm, till 25 kg ARDEX K 15.

Observera

Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av till exempel drag, solbestrålning eller användning av byggtork. Vid avjämning utan toppbeläggning bör ytan målas med diffusionsöppen färg för att skydda ytan mot slitage, fukt och eller annan påverkan. ARDEX K 15 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

Svanenmärkt byggande
HPP

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Tekniska data

Blandningsförhållande:	6,25 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 3,5 delar pulver
Densitet:	1,2 kg/liter
Densitet blandad:	Ca 1,8 kg/liter
Förbrukning:	Ca 1,4 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	Ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	Ca 2 timmar (20°C)
Beläggningssklar 2–5 mm	Ca 12 timmar (20°C)
Beläggningssklar 6–10 mm	Ca 24 timmar (20°C)
Pumpbar	Ja
Tryckhållfasthet:	1 dygn 15 MPa 3 dygn 20 MPa 7 dygn 25 MPa 28 dygn 30 MPa
Böjdraghållfasthet:	1 dygn 5 MPa 3 dygn 6 MPa 7 dygn 7 MPa 28 dygn 10 MPa
Förpackning:	Säck 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad förpackning
Artikelnummer:	31452
GTIN-nummer:	5703193152277

ARDEX Skandinavien A/S Marielundvej 4 2730 Herlev Denmark 13	
53134	
EN 13813:2002	
ARDEX K 15 NY Self Leveling Flooring Compound EN 13813:CT-C35-F7	
Compressive strength:	≥ 35 N/mm ²
Flexural strength:	≥ 7 N/mm ²
Abrasion resistance according to	NPD
Böhme:	NPD
Tensile adhesion strength:	NPD
pH value:	E
Reaction to fire:	