



ARDEX AF 145

Mångsidigt golv- och vägglim

- Mycket brett användningsområde
- Lång öppentid, kraftigt monteringshugg
- Enkel att applicera



Användningsområde

Vattenburet dispersionslim för limning av PVC-fria och PVC-beläggningar på golv och väggar, vinylplattor och heterogena gummibeläggningar på upp till 4 mm i tjocklek och homogena gummibeläggningar på upp till 2,5 mm i tjocklek. Textila-, eller linoleumbeläggningar med jute-, latex-, PVC-, polyolefin- eller PU-skumbaksida. Kan användas på sugande och icke sugande underlag inomhus. ARDEX AF 145 kännetecknas av ett mycket bra monteringshugg, lång monteringsid och hög slutstyrka. ARDEX AF 145 kan användas både för våtlimning och häftlimning.

Egenskaper

Mycket brett användningsområde. Lång monteringsid och mycket kraftigt monteringshugg, hög slutstyrka. Enkel att applicera. Luktfri efter torkning. Lösningssmedelsfri. Dryg. Till sugande och icke sugande ytor.

Underlaget

Underlaget måste vara slätt, torrt, fast, helt, hållbart och fritt från separationsmedel. Drag- och tryckhållfastheten i underlaget ska svara till kommande laster. Underlaget kan ha en RF-nivå på max 90 %. Observera, endast restfukt får förekomma. Tillskjutande fukt får ej förekomma samt att vid limning med ARDEX AF 145 ska Golvbranschens riktlinjer för fukthalter och temperaturer följas och respekteras. Eventuell avjämning och anpassning av underlaget sker med ett lämpligt ARDEX-spackel.

Arbetsätt

Anpassa hur mycket lim som läggs ut till den tid du behöver för att montera golvbeläggningen. Undvik

överlappande limbäddar. ARDEX AF 145 är utmärkt till samtliga limmetoder. Våtlimning ger den starkaste limfogen, men häftlimning och alla variabler där i mellan är användbara. Viktigt är dock att följa beläggningsleverantörens anvisningar när det gäller limmetod och limmängd. ARDEX rekommenderar att beläggningen ska vältas väl och efter ca 30 minuter vältas beläggningen en andra gång när maximal vidhäftning efterfrågas. Beläggningens fogar svetsas tidigast efter 24 timmar.

Observera

Läs alltid igenom säkerhetsdatabladet för ARDEX AF 145 före hantering av produkten.

ARDEX AB
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel 08-556 315 50
kundservice@ardex.se
www.ardex.se



Svanenmärkt byggande
HPP

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Tekniska data

Innehåll:	Special polymerer
Monteringstemperatur:	Minst 15°C
Högsta tillåtna RF i underlaget:	90%
Avluftningstid:	Sugande ytor: ca 20 minuter (18°C RF 65 %) Icke sugande ytor: upp till 40 minuter (18°C RF 65 %)
Monteringstid:	30–50 minuter (18°C RF 65 %)
Rengöring limrester:	Vått lim - vatten. Torkat lim – ARDEX CW-servetter Huden rengörs med lämplig handrengöring
Rullande stolshjul:	Ja (EN 12529)
Godkänd för golvvärme:	Ja
Godkänd för IMO/Offshore:	Ja
GISCODE:	D1, lösningsmedelsfri
Förpackning:	Hink 12 kg/10 liter
Lagring:	Förvaras svalt men frostfritt. Kan lagras ca 12 månader i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar tillslutes väl.
Artikelnr:	31423
GTIN-nummer:	5703193459123