



ARDEX P 40 MS

Fuktspärr och alkaliskydd

- Fuktspärssprimer före spackling och golvläggning på fuktiga betonggol
- Vatten och lösningsmedelsfri
- Förstärker och ökar kvalitén på ytsvaga cementbaserade golv



Användningsområde

Kan appliceras vid restfukt upp till 95 % RF på golv utan golvvärme och upp till 85 % RF på golv med golvvärme. Kan inte användas på golv med tillskjutande fukt. Kan endast användas inomhus. ARDEX P 40 MS kan också användas för förstärkning av cementbaserade golvtytor.

Underlaget

Underlaget måste vara hållbart och starkt nog för kommande laster samt fritt från separationsmedel. ARDEX P 40 MS ska inte användas på tungt belastade ytor. På tungt belastade ytor används ARDEX EP 2000. Mycket släta, icke absorberande ytor som ska behandlas med ARDEX P 40 MS ska slipas eller fräsas före appliceringen. Golvtemperaturen får inte ligga under 15 °C och rums-temperatur inte under 18 °C med en relativ fuktighet på minst 40 %.

Applicering, restfukt

Ska ARDEX P 40 MS användas som fuktspärr så är viktigt att applicera minst 250 g/m². Använd då en roller eller en limspredare som ger tillräcklig mängd. På släta underlag ger en ny TKB A2 limspredare 250 g ARDEX P 40 MS/m². Observera att det är montören som ansvarar för att rätt mängd blir applicerad. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera att rätt mängd påförs vid appliceringen. ARDEX P 40 MS är normalt redo för nästa steg efter ca. 60 min.

Applicering, ytförstärkning

På porösa och svaga underlag som ska ytförstärkas ska ARDEX P 40 MS appliceras rikligt för att nå bästa möjliga resultat.

Applicering, primning före avjämning

Ska ARDEX P 40 MS användas som primer före avjämning/ spackling ska ARDEX P 40 MS appliceras med en roller som ger 80–120 g/m². För att säkerställa vidhäftning för avjämningen ska den torra ytan på ARDEX P 40 MS primas med ARDEX specialprimer ARDEX P 7. Primningen med ARDEX P 7 ska ske inom 24 timmar. När ARDEX P 7 torkat ska avjämningen/spacklingen ske inom kort.

Applicering, limning med ARDEX AF 830

Är ARDEX P 40 MS applicerad som primer eller fuktspärr och det ska limmas direkt på ARDEX P 40 MS, då kan fixeringslimmet ARDEX AF 830 användas. Observera att ARDEX AF 830 användas måste appliceras senast inom 24 timmar efter att ARDEX P 40 MS torkat.

Applicering, limning med ARDEX MS-limner

Är ARDEX P 40 MS applicerad som primer eller fuktspärr och det ska limmas direkt på ARDEX P 40 MS, då kan ARDEX MS-limner användas. Observera att ARDEX MS-limner måste appliceras senast inom 72 timmar efter att ARDEX P 40 MS torkat.

ARDEX AB
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel 08-556 315 50
kundservice@ardex.se
www.ardex.se



Övrig information

ARDEX P 40 MS kan läggas i två skikt. För att säkerställa vidhäftning är det även möjligt att strö sand i ytan på det andra lagret på ARDEX P 40 MS. Detta är ett alternativ till att prima med ARDEX P 7. Sanden strös då rikligt i den blöta ytan på ARDEX P 40 MS. Använd ARDEX Sand och se till att täcka hela ytan. Friställen får ej förekomma. Beräkna ca 1,5–2 kg sand/m². När det andra lagret är torrt, avlägsnas överskottet av sand med dammsugare. All information är baserad på ca. 20°C och 65 % RF.

Svanenmärkt byggande**HPP**

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Teknisk data

Innehåll:	Silanmodifierad polymer
Åtgång som fuktspärr:	250 g/m ² (applikation med roller eller limspidare som ger 250 g/m ²)
Åtgång som primer:	80–120 g/m ²
Densitet:	1,1 kg/liter.
Torktid:	Ca 60 minuter.
Förpackning:	Dunk 10 kg netto.
Lagring/hållbarhet:	Ej känslig för frost. Hållbarhet ca. 1 år i oöppnad i originalförpackning.
Rengöring:	Ej härdat material, ARDEX CW
Miljö/avfall:	Följ alltid lagar, bestämmelser och branschnormer vid arbeten med ARDEX produkter och system. Tomma förpackningar sorteras till plaståtervinning
Artikelnummer:	37091
GTIN-nummer:	5703193370916