



ARDEX P 4 READY

Snabbtorkande sandarmerad primer

- För sugande och icke sugande underlag
- För golv- och väggspackel samt plattsättning
- Inomhus och utomhus
- Löslningsmedelsfri



Användningsområde

ARDEX P 4 READY är en färdigblandad primer för golv, vägg och tak inomhus- och utomhus. Ytorna kan vara sugande eller icke sugande. ARDEX P 4 READY kan användas som vidhäftningsförbättrare till flera typer av produkter, exempelvis avjämningsmassor, handspackel, väggspackel, väggsputs samt fästmassor/fix för keramik och natursten.

ARDEX P 4 READY kan användas på följande, stabila underlag:

- Cementbaserade underlag
- Gipsbaserade spackelmassor
- Kalkcementputs
- Terrazzo
- Kakel och klinkerbeläggningar
- Dispersionsfärger
- PVC-beläggningar
- OSB-, plywood och spånskivor
- Lackerade plankogolv

Underlaget

Underlaget ska vid appliceringen vara torr och vara helt fri från damm och andra skiljemedel. Befintliga ytor rengörs och vid behov slipas innan ARDEX P 4 READY appliceras. Ytan ska permanent vara hållfast och stabilt nog för kommande laster och påfrestningar. Underlaget får inte vara känsligt för vatten, dessa underlag kan skadas/lösas upp av ARDEX P 4 READY. ARDEX P 4 READY kan appliceras när underlaget har en minimitemperatur på 15 °C.

Arbetsätt

ARDEX P 4 READY appliceras lättast med roller anpassad för arbetet. ARDEX P 4 READY ska läggas i ett tunt skikt, jämnt och heltäckande skikt, inga tjocka skikt eller pölar får förekomma. Låt ARDEX P 4 READY torka helt innan nästa behandlingsmoment. Det är tillåtet att späda ARDEX P 4 READY med vatten med maxgränsen på 10%. Vatteninblandningen på 10 % får under

inga omständigheter överskridas.

ARDEX Systemprodukt

ARDEX P 4 READY är en systemprodukt som är en komponent i flera av ARDEX system. Vid användning av ARDEX P 4 READY i systemen, följ monteringsanvisningen för systemen.

Observera!

ARDEX P 4 READY kan även användas på ARDEX P 40 MS eller ej sandad ARDEX EP 2000 – om appliceringen med ARDEX P 4 READY utförs senast 24 timmar efter att underlaget har applicerats.

ARDEX P 4 READY är en produkt med miljöprofil med minimalt innehåll av konserveringsmedel. Tänk därför på:

- Att inte doppa rollern i förpackningen om det kommer att bli kvar material i förpackningen som ska sparas.
- Att försluta locket väl om inte hela innehållet används.
- Att inte förvara förpackningen i hög temperatur och/eller i solljus.
- Att en öppen förpackning ska användas inom kort.

Hållbart byggande

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

ARDEX AB
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel 08-556 315 50
kundservice@ardex.se
www.ardex.se



Tekniska data

Innehåll	Polyacrylatdispersion med sandtillsättning, konserveringsmedel. Läs alltid säkerhetsdatabladet innan hantering av ARDEX produkter
Åtgång på icke sugande underlag	80–130 g/m ² , beroende på roller och underlagets struktur
Åtgång på sugande underlag	130–500 g/m ² , beroende på roller och underlagets struktur
Torktid på icke sugande underlag	Ca 60 minuter
Torktid på sugande underlag	Ca 15–30 minuter
Torktid på gips- / kalciumsulfatbaserade underlag före plattsättning	Minst 12 timmar
Rengöring	Vått – vatten Torr – ARDEX CW, rengöringsservetter
Förpackning	Hink 8 kg
Lagring/hållbarhet	Känslig för frost och hög värme. Hållbarhet ca 12 månader i oöppnad originalförpackning. Öppnade förpackningar tillsluts väl och används snarast möjligt.
Miljö/avfall	Följ alltid lagar, bestämmelser och branschnormer vid arbeten med ARDEX produkter och system. Tomma förpackningar sorteras enligt gällande lagar och bestämmelser
Artikelnummer	40497
GTIN-nummer	4024705404976