



ARDEX A 828 COMFORT

Gipsbaserat lätt lagningspackel

- Ultralätt hand- och rullspackel
- Valfri skikttjocklek
- Hög fyllningsförmåga, sjunker ej
- Brandklassad A1 – obrännbar



Användningsområde

ARDEX A 828 COMFORT används för spackling, lagning och putsning av vägg och takytor före tapetsering, målning och plattsättning. För fyllning av breda fördjupningar i väggar och tak. För fyllning och lagning av sprickor, håligheter, fogar och spalter. A 828 COMFORT har en utmärkt vidhäftning på gipsskivor, fibergipsskivor, betongelement, latexfärg, lättbetong, kalkcementputs m.m. A 828 COMFORT kan användas till samtliga kvalitetsnivåer vid bredspackling av väggytor på gipsskivor, enligt branschriktlinjer från YBG – ytbehandling av gipsskivor. ARDEX A 828 COMFORT tål inte fukt och ska därför endast användas på permanent torra underlag inomhus.

Underlaget

Underlaget ska vara permanent torrt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel och föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Tapeter, lösa eller dåligt sittande målningsskikt och lös puts ska avlägsnas helt. Ytor som behandlats med lack-, olje- och plastfärg samt liknande täta underlag ska rengöras från vax, olja och fett. Alla glatta och täta ytor ska primas med lämplig ARDEX-primer (se anvisningar på produktbladen). I tveksamma fall rekommenderas att en provspackling utförs.

Blandning – varierande vattenmängd

A 828 COMFORT har en varierande vattenmängd beroende på applikationsmetod. Vid traditionell applicering med bredspackel både som transportör och slättningsverktyg är blandningsförhållandet 9,0 liter vatten till 12,5 kg A 828 COMFORT-pulver. Vid applicering med roller kan vattenmängden ökas till 9,4 liter vatten till 12,5 kg A 828 COMFORT-pulver. Oavsett vilken vattenmängd som är vald, maskinblanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten och tillsätt pulvret under kraftig omrörning. När konsistensen är klumpfri låter man blandningen vila i 1 minut varpå man blandar på nytt i ca. 1 minut till en smidig, pastaliknande massa som kan bearbetas i ca. 60 min. vid +20 °C.

Vid större blandningar rekommenderas maskinblandning med Collomix DLX-visp för snabbare och effektivare blandning.

Arbetssätt

A 828 COMFORT kan användas inomhus vid temperaturer över +5°C. A 828 COMFORT uppfyller kraven för skarvspackling med papprensor. A 828 COMFORT kan appliceras på vägg eller i tak med roller eller på traditionellt sätt med bredspackel innan slätning. A 828 COMFORT kan läggas i valfri tjocklek utan övre begränsning. A 828 COMFORT behåller konsistensen länge och kan appliceras över större ytor innan efterbehandlingen påbörjas. Produkten är godkänd bakom plastmatta på vägg i våtutrymme. För våtutrymmen i offentlig miljö

rekommenderas exempelvis någon av ARDEX cementbundna spackelmassor, så som ARDEX F 5.

Efterbehandling

Vi behov av ytterligare en spackling, då kan man med fördel försiktigt skrapa/sickla av den färska ytan när det är möjligt för att sedan finspackla blött i blött för att spara tid och snabbt få en fin yta. A 828 COMFORT kan även efterbehandlas med svamp, borste, filtbräda etcetera. A 828 COMFORT är trots sin kvalitet relativt lättslipad. Som ett tips när A 828 COMFORT slipas med exempelvis giraff så rekommenderar ARDEX 180–240-slipnät eller papper. Innan efterföljande målnings- och/eller limningsarbeten påbörjas ska A 828 COMFORT vara helt torr.

Miljö och säkerhet.

A 828 COMFORT är emissionstestad i högsta klass och bidrar till en sundare inomhusmiljö. A 828 COMFORT har en lägre klimatpåverkan än traditionella gipsbaserade väggspackel, ett resultat av att mineraliska bindemedel bytts mot lättfillernehåll. För bästa resultat och säker arbetsmiljö, följ alltid produkt-, miljö- och säkerhetsdatabladerna för produkterna.

Svanenmärkt byggande

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.


0432

ARDEX Skandinavien A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

24

32587

EN 13963:2005/AC:2006

32587 ARDEX A 828 COMFORT, EN 13963:4B

Setting tapeless jointing compound

Reaction to fire:
Flexural strength:
Release of dangerous substances:

A1
> 400 N
NPD

Tekniska data

Samtliga fakta i detta dokument bygger på 20°C och 65 % RF	
Produktbeskrivning:	Lättarbetad, ultralätt hand- och rullspackel med hög fyllnadsförmåga. Baserat på gips och lättfiller.
Blandningsförhållande:	9,0–9,4 liter vatten till 12,5 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 1,4 delar pulver
Bulkdensitet:	0,75 kg/liter
Densitet blandad:	1,2 kg/liter
Förbrukning:	0,7 kg/m ² /mm pulver
Öppentid/monteringstid:	Ca 60 minuter
Godkänd för pappremisor:	Ja
Brandklassning:	Klass A 1 – obrännbar
pH-värde:	Ca. 8
Förpackning:	Säck 12,5 kg
Förvaring/hållbarhet:	Förvaras torrt. 12 mån i oöppnad förpackning.
Avläsning av ålder:	Produktionsmånad framgår av de två första siffrorna och produktionsåret av den tredje siffran i batchnumret.
Artikelnummer:	45048
GTIN-nummer:	5703193450489