

panDOMO®

WALL

Cementbaserad väggdesign

- Slitstark
- Skapar en slät och fin yta
- Oändligt med uttrycksmöjligheter



Användningsområde

PANDOMO Wall är ett spackelsystemet för väggdesign som ARDEX tagit fram för att skapa dekorativa, personliga och helt unika ytor. PANDOMO W1 2.0 är en vit spackelmassa som kan brytas i alla färger med PANDOMO CC pigment.

Egenskaper

PANDOMO® WALL är cementbaserat. PANDOMO® WALL är slitstarkt. De konstnärliga egenskaperna ger stora möjligheter att skapa unika slutresultat. Det finns flera valmöjligheter när det gäller ytbehandlingar. IMPREGNATION skapar en sidenmatt yta. PANDOMO® IMPREGNATION ska inte användas på permanent fuktiga ytor.

Underlaget

Underlaget ska vara torrt, stabilt, fast, bärkraftigt samt fritt från skiljemedel. Betong, puts eller dylikt som sitter löst måste avlägsnas, inga lösa delar får förekomma. Underlaget ska vara bärkraftigt, fast och böjstvt. Underlaget ska inte kunna lösas upp av vattnet i spackelmassan (som hos till exempel traditionella sandspackelmassor).

På underlag av olika slags material samt starkt sugande material ska underlaget primas med ARDEX P 51 för att få en jämn sugförmåga (se produktdatablad för ARDEX P 51).

Samma gäller också för spackling på gipsplattor på grund av gipsplattornas och spackelkanternas olika sugförmåga. För grundspackling/rätning av väggar före spackling med PANDOMO Wall rekommenderas ARDEX F 5 till större ytor och ARDEX R4 RAPID till mindre justeringar.

På kakel/klinker behövs maskinell avslipning (kornstorlek ca 60-100) och effektiv grovstädning/målartrvätt. Därefter

skrapspacklar du med ARDEX F 5 eller ARDEX R 4 RAPID.

Se till att alla fogar är fyllda. När skrapspacklingen är tillräckligt hård (efter 1-1½ timme) utförs en heltäckande spackling med samma produkt. Det här spackellagret slipas lätt och primas efter härdning. Nu är ytan klar och du kan börja spackla med PANDOMO W1 2.0.

Arbetsätt

PANDOMO W1 2.0 infärgas med friskt, kallt vatten och pigment. Friskt, kallt vatten hålls i en ren, vit behållare. Valt pigment tillsätts i blandningsvattnet för PANDOMO W1 2.0. Tillsätt PANDOMO W1 2.0.

Vispa hårt med hög hastighet. Låt spackelmassa vila 1-3 min. Rör upp spackelmassan igen tills den är blank, mjuk och klumpfri. Max. 60 min. arbetstid per uppblandad sats av PANDOMO W1 2.0.

PANDOMO W1 2.0

PANDOMO W1 2.0 är ett vitt cementpulver för infärgning med PANDOMO CC pigment.

Blandningsförhållande: 2,5 kg friskt, kallt vatten till 5 kg pulver plus de pigment som ska användas. För att inte få färgskillnader på PANDOMO W1 2.0 är det viktigt att hela vattenmängden som ska användas blandas direkt enligt färgreceptet. Förvara vattnet kallt i ett kärl med lock för att undvika kontamination av damm och föroreningar. För varje blandning rörs vattnet upp igen för att ge en homogen färgfördelning.

Större satser bör vara under konstant omrörning för att undvika att pigmentet sedimenterar. Skiktjocklek 1-2 mm. Bearbetningstid upp till 60 min. (+20 °C).

Möbler/bänkskivor

Spackla alla kanter, hörn och fogar med ARDEX R 4 RAPID.

Vid behov används ARDEX BU-R-nät på ytor med ett större slitage eller förväntade rörelser i underlaget.

Täta/glatta underlag

Vid täta underlaget, laminat mm, ska en grovslipning utföras och primas med ARDEX P 82

OBS! PANDOMO Wall rekommenderas inte i våtzon 1 eller i områden med direkt vattenpåverkan. När PANDOMO Wall ska appliceras i våtzon 2 ska ARDEX tätsystem ARDEX 7+8 eller ARDEX 8+9 LW TRICOM användas, ej vätskebaserade system. Före applicering i badrumsmiljö ska alltid ARDEX konsulteras. För ett optimalt resultat oavsett produktmix rekommenderar ARDEX att du läser respektive produkts produktdatablad innan projektet startas.

Säkerhet

Information om säkerhet och bortskaffande:

Läs noggrant säkerhetsdatabladet för PANDOMO® WALL.

PANDOMO® WALL är endast för kommersiellt bruk.

Produkten och dess verktyg förvaras oåtkomligt för barn.

Använd skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd.

Svanenmärkt byggande

SCDP

Produkten är ett deklarerat item i SCDP för Nya byggnader gen. 4.

Tekniska data

Innehåll:	Cementbaserat
GHS/CPL	Se säkerhetsdatabladet
Densitet:	1,03 kg/liter
Rengöring:	Vatten/ARDEX CW
Förbrukning/applikation PANDOMO® W1/ W3:	Ca 1 kg /m ²
Emissioner:	EMICODE, EC-1 PLUS
Förpackning:	Säck 5 kg
Lagring:	Förvaras minst i 6 månader i oöppnad förpackning
Artikelnummer:	Pandomo W1 - 30630 Pandomo W3 - 30661
GTIN/EAN-nummer:	W1 - 4024705306300 W3 - 4024705306614