

PRODUKTDATABLAD

Sika® Filler-103

Lättspackel medium för handspackling



PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Filler-103 Medium är ett vattenburet medium-grovt lättspackel av allroundtyp.

ANVÄNDNING

Sika® Filler-103 Medium används som en allround spackel i torra rum där du vill ha jämna och släta ytor, innan målning, tapetsering eller liknande. Kan appliceras på betong, lätt betong, gips och gipsskiva etc. i en skiktjocklek på 0 – 4 mm.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- God fyllningskapacitet och minimal krympning
- Lång hållbarhet
- Kan appliceras i skiktjocklekar från 0 - 4 mm / lager
- God vidhäftning på betong och gips

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE-märkt enligt EN 15824 "Specifikationer för externa och inre gipser baserade på organiska bindemedel"
- CE-märkt enligt EN 13963 "Fogningsmaterial för gips-skivor" – Typ 3A (färdigblandning, dubbelformad för-
ening)

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Styren-akrylat dispersion		
Förpackning	Artikelnummer 103949	Förpackning 10 l hink	EAN-kod 5708677502104
Utseende / Färg	Gråvit		
Hållbarhet	12 månader från tillverkningsdatum		
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad tät förpackning under torra förhållanden, ej under +5 °C. Skydda mot direkt solljus och frost.		
Densitet	Ca 1,1 kg/l		
Maximal kornstorlek	D _{max} : 0,15 mm		
Torrhalt (vikt)	55 %		

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Beror på underlagets grovhet och tjocklek på det applicerade lagret. Som en guide, ~ 1 l av Sika® Filler-103 Medium kan fylla ~ 1 m ² per mm tjocklek.
Skiktthjocklek	0 – 4 mm
Omgivande lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
Underlagets temperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
Väntetid/Övermålning	▪ Torktid 1h/1 mm. Vid tjockare skikt dock längre. För lagertjocklekar över 4 mm fyll flera gånger. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm. ▪ Övermålning efter 24 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

För större skiktthjocklekar använd SikaFiller-105 Coarse. Var i övrigt uppmärksam på skiktthjocklekar och torkningstider.

För snabbt uppbygg av nästa lager kan orsaka sprickor och krympningar.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Appliceringsytorna skall vara rena samt fria från fett, damm, spån osv.

BLANDNING

Färdig produkt, skall ej blandas.

APPLICERING

Sika® Filler-103 Medium appliceras med handspackel i skiktthjocklekar från 0–4 mm. Vid spackling av djupare hål eller sprickor appliceras produkten i flera skikt som skall torka mellan varje skikt.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och applikationsutrustning med vatten omedelbart efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Filler-103
Augusti 2025, Version 01.03
021840103000000012

SikaFiller-103-sv-SE-(08-2025)-1-3.pdf

