

PANELSPIK COIL 15°, PLASTBANDAD, HGC

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ESSVEs bandade Panelspik med HGC (C3) ytbehandling uppfyller AMA-hus krav och är designad för träpanel utomhus. Panelspiken är ringräfflad för bättre utdragsvärde, har korrosivitetsklass C3 och passar de flesta spikpistoler.

- Uppfyller AMA-hus krav – skapar trygghet
- Ringräfflad för bättre utdragsvärde – panelen sitter stabilt
- Korrosivitetsklass C3
- Passar de flesta spikpistoler – smidig användning utan verktygsbyte



Trä

BESKRIVNING

ESSVE Panelspik är varmförzinkad med korrosivitetsklass C3. Ytbehandlingen HGC (Heat Galvanization Coating) är en zinkgalvanisering. Det är viktigt att veta att om du använder panelspik som inte är rostfri (så som HGC) bör du måla över panelspiken efter montage för att undvika zinkrinningar på virket. ESSVEs panelspik med HGC ytbehandling är framtagen primärt för att montera träpanel men fungerar även utmärkt för en mängd andra montage.

Använd panelspiken:

- I icke-agressiva miljöer
- Vid icke-kustnära placeringar
- För träpanel som ej är ädelträ
- Om du planerar måla över träpanelen efter montaget

ESSVEs panelspik finns även i rostfritt utförande som passar alla typer av miljöer.

ESSVE Panelspik uppfyller CE kravet enligt EN 14592.

MONTERINGSANVISNING

Måla över panelspiken kort efter montage med färg som inte släpper igenom vatten – detta för att undvika zinkrinningar på virket.

Säkerställ att du köper rätt spiklängd, panelspiken ska inte gå igenom konstruktionens vindsydd! Du behöver ta hänsyn till både material och verktygets kapacitet, för bästa resultat.

- Spiken ska inte vara längre än panelbräda + spikregels totala tjocklek (följ AMA-HUS rekommendationer)
- Spikhuvud ska ligga i nivå med panelens träyta

För snyggast resultat tipsar snickare vi arbetar med om att ställa in slagdjupet på spikpistolen så att du behöver handslå en sista gång med hammare. Detta på grund av att det finns risk att kratrar skapas i virket om du monterar med spikpistol – något som undviks om du ställer in slagdjupet och handslår sista vägen.

Specifikation

Ytbehandling	Heat Galvanization Coating
Korrosivitetsklass	C3
Miljökodning	Utomhus



Artiklar

Art nr	Diameter	Längd	Huvud diameter	Bandningsmaterial	Förpackning	Innehåll	CE
779006	2,8 mm	48 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	1600 ST	✓
779012	2,8 mm	55 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	1600 ST	✓
779018	2,8 mm	70 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	1600 ST	✓
779028	2,8 mm	75 mm	6,5 mm	Plast	Kartong	1600 ST	✓