Microbinder



Slipp dammande betonggolv med Microbinder. Microbinder är en dammbindare för betong och andra mineraliska underlag. Produkten tränger igenom bra på porösa och dammande underlag och ger en förstärkning av ytan utan att missfärga.

- Mycket god dammbindning
- Missfärgar inte ytan
- Skadar ej hud, glas eller metall

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Akrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	6-8 m²/l
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Ca 2 timmar
Verktygen rengöres med	Rengör verktygen med vatten.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Microbinder kan appliceras på färsk betong (ca 1 månad), som är yttorr. Rengör ytan från löst sittande murbruk, olja och andra föroreningar. Olja och fett avlägsnas bäst genom bränning. Som alternativ kan tvättning med ett emulgerande medel göras. För bästa resultat bör cementhuden avlägsnas genom maskinslipning. Även betning med utspädd saltsyra (1:4) kan göras. Låt syran verka ca 15 minuter, varefter golvet vattenspolas noga och får torka.

OBS! Handskas varsamt med syran och skydda ansikte, händer och kläder. Skydda metallytor mot angrepp från saltsyraångor.

Applicering

Stryk eller rulla Microbinder oförtunnad en gång.

Viktigt

OBS! Ej lämplig på betong starkare än K 350.

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se