Mineral Sockelfärg

Glöm inte bort husgrunden när det är dags att måla om utomhus. Beckers Mineal Sockelfärg är en helmatt vattenburen täckfärg som används för målning av hussockel av betong, cementputs och fiberförstärkta mineralskivor. Färgen ger en vacker matt yta, är lätt att stryka ut och torkar snabbt. Måla husgrunden i en färg som står emot väder och vind och håller kulören levande under längre tid.

- Väderbeständig
- Lätt att måla med och har god inträngningsförmåga
- Brett kulörutbud

TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Styrenakrylat
Verktyg	pensel, roller, spruta
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	5-8 m²/l
Torktider	Klibbfri efter 1 h. Övermålningsbar efter 8 h.
VOC	Gränsvärde (A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, borsta bort löst sittande färg. Vid gamla, tjocka och spruckna färgskikt bör färgen avlägsnas helt. Vid dåligt bundet putsunderlag eller putssläpp bör omputsning eller lagning övervägas. Mindre sprickor kan lagas med lämpligt reparationsbruk, det vill säga ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Ny puts och betong skall åldras ca 2 månader före målning. Eventuell formolja och cementhud på ny betong avlägsnas. Vid nymålning på tidigare omålat underlag stryk 1 gång med Sockelfärg spädd ca 10%.

Applicering

Färdigmåla 1-2 gånger med ospädd sockelfärg. Vid önskemål om grövre yta kan strukturmedel sättas till.

Viktigt

Rör vid behov om färgen före användning.

Underlaget bör vara torrt vi målning. Kontrollera att ingen onormal fuktbelastning inifrån finns.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn och dagg inom någon timme från målningens avslutande.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se