Living Takfärg 02

Living Takfärg är en helmatt reflektionsfri takfärg med hög täckförmåga. Färgen stänker inte och den ger en jämn och vacker yta som inte gulnar. Då färgen är vattenburen luktar den minimalt under målning och torkning. Färgen passar bra till puts, betong, väv, tapet och skivor av träfiber, spån eller gips.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Sampolymer
Verktyg	spruta, pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +5°C till ca. +25°C yttemperatur.
Materialåtgång	6-8 m²/l
Torktider	Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 3 h.
Verktygen rengöres med	Rengör verktygen med vatten.
VOC	Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Omålade ytor: Avlägsna smuts och damm med en borste eller skrapa. Laga hål och sprickor med lämpligt spacker ur Beckers sortiment. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med Primer Grundfärg Vägg.
Tidigare målade ytor: Rengör ytorna med Beckers Inomhustvätt, låt skummet verka några minuter innan du torkar av med en fuktig microfiberduk. Laga ojämnheter med lämpligt spackel ur Beckers sortiment. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med Primer Grundfärg Vägg.
Limfärgsmålade ytor: Tvätta bort limfärgen med rikligt med vatten. Grundmåla med Beckers Isolergrund.
Kalkade ytor: Skrapa och borsta noga. Grundmåla med Beckers Isolergrund.

Applicering

Måla 1-2 strykningar med Living Takfärg.

Skötselråd

Vardaglig skötsel:
Torka av ytorna med en väl urvriden trasa. Tänk på att matta ytor generellt sett är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

Bättring:
Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma.
För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets stryktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Övrigt:
Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C.
Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.

Viktigt

Undvik att måla om ytan är kallare än +5°C.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se