Spackel Roller



Spar tid och ork när du gör grovjobbet – spackla med roller. Beckers Spackel Roller är ett spackel som du enkelt applicerar med roller på vägg och tak inomhus. Lägg ner mindre tid på att bredspackla och fokusera istället på målningen eller tapetseringen. Spacklet fungerar bra på underlag såsom gipsskivor, puts och betong och ger ett bra underlag inför målning och tapetsering.

BASTA ALFA

TEKNISK INFORMATION

Bindemedel	Sampolymer
Verktyg	roller, stålspackel
Målningstemperatur	Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.
Materialåtgång	Bredspackling vid 1 mm skikttjocklek ca 1 liter/m2
Torktider (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet)	Ytan torr efter ca 3tim. Kan slipas och målas efter 7-10 tim
Verktygen rengöres med	Vatten

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

Beckers

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Spackling ska ske på torra, väl bundna och rengjorda ytor.

Applicering

Påför Spackel Roller med en roller, släta sedan ytan med en stålspackel. Max skikttjocklek ca 4 mm. Slipade ytor avdammas före följande spackling, målning eller tapetsering. Spacklade ytor bör förlimmas innan tapetsering.

Produktens åtgång är ca 1 liter/m² vid bredspackling och 1 mm skikttjocklek och 0,3 liter/m² vid 3 gånger spackling vid skarvspackling.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.

Viktigt

Spackla inte om ytan är kallare än +5°C.

Torktiderna beror på temp/luftfuktighet och skikttjocklek.

Vid slipning av spackel över ögonhöjd ska skyddsglasögon användas. Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är Klass P2.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga mängd spackel från verktygen före rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se