

Mood Air Wall

Mood Air Wall är en vattenburen helmatt väggfärg av högsta kvalitet som skapar en vacker inomhusmiljö. Färgen är en kombinerad grund- och täckfärg med hög täckförmåga. Mood Air Wall är enkel att applicera, torkar snabbt och ger en vacker, avtorkningsbar yta.

*Mood Air Wall reducerar aktivt nivåerna av formaldehyd i inomhusluften. Funktionaliteten är bevisad genom tester utförda av oberoende laboratorium enligt testmetod ISO 16000-23.

- Air cleaning technology*
- Grund- och täckfärg i en
- Avtorkningsbar



TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Styrenakrylat
Verktyg	spruta, pensel, roller
Materialåtgång	8-12 m ² /l
Torktider	Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 2 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
VOC	Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Tidigare målade eller smutsiga ytor rengörs med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Vid behov spacklas ytorna, t ex skarvar, spikhål och andra ojämnheter, med lämpligt spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper och avlägsna dammet. Applicera 2 strykningar Mood Air Wall med roller, pensel eller spruta.

Applicering

Måla 2 gånger med Mood Air Wall.

Skötselråd

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel eller hand-diskmedel och skölj sedan av med ljummet vatten. För bästa resultat tvättar du hela väggen nerifrån och upp och kom ihåg att ventiler rummet efteråt så att väggarna torkar snabbare.

Ta bort fläckar: Använd hand-diskmedel eller allrengöringsmedel. Svart missfärgning (metallsvärtning) till följd av att exempelvis nycklar eller ringar gnuggats mot den målade ytan kan avlägsnas med ett rent suddgummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättringsmålning: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast målades med och om möjligt samma batchnummer som senast användes. Vid annat batchnummer eller brytillfälle av kulör kan en mindre färgavvikelse förekomma.

För bästa resultat, bättra därför alltid en vägg från hörn till hörn för att undvika skillnader i struktur, färg och lyster. Vid fläckförbättring, försök att följa väggens struktur genom att använda samma typ av rulle för att minimera risken för skillnader i struktur, färg och lyster.

Övrigt: Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur, 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna tills väggfärgen blivit helt hård.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.