PRODUKTDATABLAD
Version 20220318

Interio Takfärg

Interio Takfärg är en vattenburen, helmatt färg särskilt lämpad för målning av tak inomhus. Färgen är avsedd för ny- eller ommålning av ytor i puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips samt väv och sandspacklade ytor.



TEKNISK INFORMATION

Glans	Helmatt
Bindemedel	Sampolymer
Verktyg	pensel, roller
Målningstemperatur	Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur
Materialåtgång	6-8 m²/l
Torktider	Klibbfri efter 0.5 h. Övermålningsbar efter 3 h.
Verktygen rengöres med	Vatten eller penseltvätt
VOC	Gränsvärde (A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Förberedelser av ytor

Omålade ytor: Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med något av Beckers spackel avsedda för vägg. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla en gång med Interio Grundfärg.

Målade ytor: Spruta på Beckers Inomhustvätt och låt skummet verka några minuter, torka sedan av ytan med en fuktig microfiberduk. Laga eventuella skador med något av Beckers spackel avsedda för vägg. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla en gång med Interio Grundfärg.

Limfärgsmålade ytor: Tvätta bort med rikligt med vatten. Grundmåla med Beckers Tapetgrund.

Kalkade ytor: Skrapa och borsta noga. Grundmåla med Beckers Tapetgrund.

Applicering

Applicera 2 strykningar Interio Takfärg.

Skötselråd

Vardaglig skötsel: Torka av ytorna med en fuktig trasa. Helmatta ytor är känsligare för uppglansning samt kan bli flammiga vid kraftig rengöring.

Fläckborttagning: Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna takets struktur/gräng för att minimera risk för struktur-, kulör- och glansskillnader.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Takfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att takfärgen har härdat klart.

Besök www.beckers.se för mer information.

Miljö och avfallshantering

Lämna avfall i vätskeform till insamlingsplats för farligt avfall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se